

Papiertechnische Spezifikation
technical specification

HP
fluting, corrugated medium, high performance

Prüfeigenschaft
property

Flächengewicht [g/m²]	Ø	125	127	130	135	140	150	165	175		
DIN EN ISO 536											
grammage		±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%		
Feuchte [%]	Ø	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
DIN EN 20287											
moisture content		±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5		
Flachstauchwiderstand, CMT 30 [N]	Ø	255	260	265	270	275	290	305	320		
DIN EN ISO 7263											
concora medium-test	min.	245	250	255	260	265	275	290	305		
Streifenstauchwiderst., SCT quer [kN/m]	Ø	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,8	2,95	3,1		
DIN 54518 / ISO 9895											
compressive strength CD	min.	2,45	2,5	2,5	2,55	2,6	2,65	2,80	2,95		

auf Anfrage produzieren wir bis 260 g/m²

on request, we produce up to 260 gsm

Prüfklima / test conditions:

23° C; 50 % r.F.

Alle Lieferungen werden, falls nicht gesondert schriftlich vereinbart, entsprechend dieser Spezifikation gefertigt.

Im Verantwortungsbereich des Kunden verbleibt die Eigenschaften der Verwendbarkeit des Produktes zu prüfen.

Änderungen vorbehalten.

Without a special written agreement, the delivery will manufacture correspond to these specification.

The customer is responsible for testing the characteristics of use.

Subject to alterations

Version: 14.06.2019