

Papiertechnische Spezifikation technical specification

Twin Liner

Prüfeigenschaft
property

Flächengewicht [g/m²]	Ø	130	135	140	150	170				
DIN EN ISO 536										
grammage		±3%	±3%	±3%	±3%	±3%				
Feuchte [%]	Ø	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5				
DIN EN 20287										
moisture content		±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5				
Berstwiderstand [kPa]	Ø	280	295	310	320	370				
DIN EN ISO 2758										
bursting strength	min.	260	275	285	305	340				
Streifenstauchwiderst., SCT quer [kN/m]	Ø	2,25	2,3	2,4	2,5	2,7				
DIN 54518 / ISO 9895										
compressive strength CD	min.	2,15	2,2	2,3	2,4	2,6				
Flachstauchwiderstand, CMT 30 [N]	Ø	210	220	225	235	255				
DIN EN ISO 7263										
concora medium-test	min.	200	210	215	220	240				
Wasserabsorptionsvermögen DE [g/m²]										
DIN EN 20535		30-40	30-40	30-40	30-40	30-40				
cobb ₆₀ -test										

cobb₆₀ < 30 g/m² auf Wunsch

cobb₆₀ < 30 g/m² on request

auf Anfrage produzieren wir bis 260 g/m²

on request, we produce up to 260 gsm

Prüfklima / test conditions:

23° C; 50 % r.F.

Alle Lieferungen werden, falls nicht gesondert schriftlich vereinbart, entsprechend dieser Spezifikation gefertigt.

Im Verantwortungsbereich des Kunden verbleibt die Eigenschaften der Verwendbarkeit des Produktes zu prüfen.

Änderungen vorbehalten.

Without a special written agreement, the delivery will manufacture correspond to these specification.

The customer is responsible for testing the characteristics of use.

Subject to alterations

Version: 15.11.2022

Papierfabrik Vreden GmbH · Ausbachstraße 9 · 48691 Vreden · fon: +49(0)2564 399 0 · fax: +49(0)2564 399 29

email: info@papierfabrik-vreden.de · internet: www.papierfabrik-vreden.de