



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Grijs halflichte grondpleister met fijne korrel
- Alle ondergronden: beton, baksteen, cellenbeton
- Afwerking: kan onbedekt blijven ⁽¹⁾ of worden bedekt met halflichte pleister, kunstharspleister, verf



*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadamingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ MONOCOUCHE-WATERWERENDE GRONDPLEISTER

DEFINITIE

OC1-grondpleister en monocouche-pleister voor waterwering van verticale binnen- en buitenwanden.

ONDERGRONDEN

Toegelaten

- Metselwerk conform DTU 20.1. van:
 - betonblokken (Rt3, Rt2)
 - bakstenen (Rt3, Rt2)
 - cellenbeton (Rt1)
- Muren van gegoten beton (conform DTU 23.1)
- Metselwerk van steen en breuksteen.

Uitgesloten:

- Metselwerk en pleisters op basis van kalkgips.
- Horizontaal blootgestelde ondergronden in een hoek van meer dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.

Bijbehorende bedekking

- Halflichte PAREXLANKO-pleisters:
 - MONOREX GM,
 - MONOREX GF,
 - MONOBLANCO,
 - PARLUMIÈRE FIN,
 - PARLUMIÈRE MOYEN,
 - PAREXAL
- Verf, kunstharspleister, Calcilane Badigeon;

Zie onderstaande tabel voor de wachttijd voor bedekking en de oppervlaktegesteldheid van MONOGRIS E.

KENMERKEN

Samenstelling

- Cement
- Luchtkalk
- Zand
- Specifieke hulpstoffen

PRESTATIES

- Type: OC1
- Druksterkte: CS II
- Capillaire waterabsorptie: W2
- Brandreactie: A1

TOEPASSING

Voorbereiding van de ondergrond

- Goede staat, schoon, stofvrij.
- Verwijder alle pleisterresten, verfresten enz.
- De vlakheid en de loodrechte stand van de ondergrond moeten voldoen aan de voorschriften van de DTU 20.1 en 23.1.
- Op beton en andere weinig absorberende ondergronden/
 - een laag MONOGRIS E aanbrengen, aangemaakt met 0,5 liter 751 LANKOLATEX of FIXOPIERRE per zak van 30 kg.
- Of met de rol een laag MICRO-GOBETIS 3000 aanbrengen.

Voorbereiding van het product

- Waterdosering: 6,5 à 7,5 liter per zak van 30 kg
- Mengtijd met de mengmachine: 5 min
- Mengtijd met de betonmixer: 5 min.

Materialen

Spuitmachine

- Pompdruk: 8 - 10 bar (water). Houd u aan het vulvolume van de machine.

Pleisterpomp voor continu mengen

- Minimale waterdosering: 220 liter/uur.

Betonmixer - compressor

- Compressor met een minimumcapaciteit van 60 m³/u.
- Aanbrengen met trechterpistool: luchtdruk van 4 à 6 bar.

Verbruik

1,3 kg/m² per mm dikte

- Referentiedikte voor de berekening van het verbruik (ref. CSTB):
 - geschuurd/ruw na uitvlakken: 12 mm.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Het gebruik en de toepassing van MONOGRIS E zijn onderworpen aan de bepalingen van DTU 26.1 en dit productgegevensblad.
- De ondergrond bevochtigen voor het aanbrengen.
- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +30°C.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst.
- Boven 30°C dient u specifieke maatregelen te treffen (bescherming, bevochtiging...).
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) regelmatige kleur niet gewaarborgd

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

TOEPASSING

- Het product wordt aangebracht in een laag die overal minstens 10 mm dik moet zijn.
- De oppervlaktegesteldheid van de pleister en de wachttijd voor bedekking variëren naargelang van de gekozen bedekking.

Maximale dikte

(met inbegrip van de afwerkingslaag)

MONOGRIS E	
Bedekking	Dikte
Betonblokken, bakstenen	25 mm
Blokken cellenbeton	20 mm
Gegoten beton	15 mm

Tabel met bijbehorende bedekking

Bijbehorende soorten bedekking	OPPERVLAKTEGE- STELDHEID VAN MONOGRIS E	WACHTTIJD VOOR BEDEKKING
Halflichte PAREXLANKO-pleisters	Gekamd	1 dag
Verf, kunstharspleister, Calcilane Badigeon	Geschuurd	minimaal 3 weken

VERPAKKING

- Zak van 30 kg.

PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoes van 40 zakken (1,2 ton).

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- DTU 26.1, 20.1.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.