

Wapeningsweefsel HD 158/S - alkalibestendig

toepassingen en voordelen

- Te gebruiken in de HD systemen
- Schuif- en trekvast
- Als versterking en verhoging van de impact bestendigheid

aanbrengen van het weefsel

- Na de installatie van de EPS platen minstens 48 h wachten vooraleer het wapeningsweefsel aan te brengen
- Wanneer de hoekbescherming en ander zijn geplaatst, het wapeningsweefsel op baanbreedte aanbrengen op de isolatieplaten. Het wapeningsweefsel dient 10 cm overlappende ingebed te worden
- Daarna nat-in-nat pleisteren met lijm mortel of lijmpasta, het weefsel dient volledig bedekt te worden
- De wapeningsmortel of wapeningspasta dient overal in een gelijke laagdikte aangebracht te worden
- Het weefsel moet steeds in het midden tot in de buitenste derde deel van de laagdikte liggen

certificaten

Onderdeel van:

- DIBt Z-33.84.1335
- ETA-07/0110

specificaties	criteria	resultaat
Breedte		110 cm
Lengte van de rol		50 m
Oppervlaktegewicht		+/- 158 gr/m ²
Maaswijdte		3,9 x 4,0 mm
Kleur		oranje
Treksterkte (N/50 mm) langs Treksterkte (N:50 mm) dwars	ETAG 004	> 1.500 > 1.500
Treksterkte na veroudering van 28 dagen in een NaOH (5%) oplossing		≥ 50

algemeen

- De fabrikant staat in voor een goede kwaliteit van het product
- De fabrikant heeft geen invloed op het type van toepassing
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het werk noch voor het resultaat van de gebruiker
- Hierboven vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven en zijn niet bindend
- Bij na leveringen zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden
- Alle leveringen dient u te controleren op kleur, structuur enz.
- Bovenstaande gegevens zijn volgens de laatste stand van techniek en verwerkingstechniek
- De gebruiker dient de geschiktheid en het gebruik van het product te controleren
- Indien het product gebruikt wordt die niet overeenkomen met dit technisch blad, gelieve contact op te nemen.
- U dient in het bezit te zijn van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn kan u ze steeds aanvragen
- Alle producten worden geleverd volgens de verkoopsvoorwaarden
- Met het verschijnen van dit technisch informatieblad zijn alle voorgaande edities niet meer geldig
- Alle actuele informatie kan U downloaden vanaf het internet of aanvragen