

Strikotherm Schuurpleister SILICAAT

Productnaam:

Strikotherm Schuurpleister SILICAAT

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde decoratieve afwerkpleister op basis van hoogwaardig bindmiddel en waterglas, natuurlijke vulstoffen en beproefde toeslagstoffen ter verbetering van de hechting en verwerkbaarheid.

Kleuren:

Wit en relatief lichte kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingenwaaier (minimale helderheidswaarde van 40%).

Toepassing:

Strikotherm Schuurpleister Silicaat wordt voornamelijk buiten toegepast als decoratieve schuurpleister.

Technische gegevens:

• S.G. : ca. 1,7 kg/cm³. • PH-waarde : ca. 11. • Sd-waarde :

Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond volgens voorschrift voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk Silicaat en volledig laten drogen (minimaal 72 uur).

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Strikotherm Schuurpleister Silicaat is kant en klaar. Allereerst goed oproeren en indien noodzakelijk eventueel verdunnen met maximaal 2% schoon leidingwater. De eerste laag Strikotherm Schuurpleister Silicaat op korreldikte opbrengen met een roestvaststalen spaan. Na ca. 24 uur de tweede laag Strikotherm Schuurpleister Silicaat, weer op korreldikte, aanbrengen en vlak pleisteren. Na enige droging met een zachte fijne schuurspons gelijkmatig opschuren. Ter voorkoming van vlekvorming dient het geheel met een droge schuurspons te worden opgeschuurd. Lichte kleurnuances kunnen door verschillende weers- en verwerkingsinvloeden optreden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Strikotherm Schuurpleister Silicaat tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden. Strikotherm Schuurpleister Silicaat bij buitentoepassingen altijd overschilderen met Strikolith Silicaatcoat of Strikolith Pearlcoat.

Verbruik:

Ca. 3,5 kg/m².

Opslag:

Droog opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid afdoende te beschermen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien Strikotherm Schuurpleister Silicaat in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergronden- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst of boven + 30° C . Strikotherm Schuurpleister Silicaat tijdens applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Na gebruik het gereedschap reinigen met water.