Paroc Panel System

AST® E Delign Väggelement

Produktdatablad

Produktöversikt

Systemet består av platta isolerade paneler, fästelement, packningar och beslag. Panelfästena förblir dolda under ytan och de vertikala sömmarna på en byggnad kan smälta in mycket bättre med resten av fasaden. En av de viktigaste fördelarna med Delign-konceptet är dess snabba installation.

Paneltvärsnitt





Tekniska parametrar

Modulbredd/ Täckbredd [mm]	Nominell tjocklek [mm]	Massa Ext/Int [kg/m²]	Termisk överföring (U-värde) EN 14509:2013 [W/m²·K]	Luftburen ljudisolering (C; Ctr) [dB]	Ljudabsorption	Global up-pvärmningspo-tential A1-A3 [kg CO2-eq./m²]	Global up-pvärmningspo-tential A-C [kg CO2-eq./m²]
1 200 / 1 196	100	21,65	0,43	31 (-3; -3) dB	NPD	30,6	32,3
	120	24,05	0,36	31 (-3; -3) dB	NPD	31,6	33,4
	150	27,65	0,29	31 (-3; -3) dB	NPD	32,9	34,8
	175	30,65	0,25	31 (-3; -3) dB	NPD	34,2	36,2
	200	33,65	0,22	30 (-3; -3) dB	NPD	35,2	37,2
	240	38,45	0,18	30 (-3; -3) dB	NPD	37,2	39,3
	300	45,65	0,14	30 (-3; -3) dB	NPD	40,1	42,4

Tekniska data gäller stålbeklädnad med en tjocklek på 0.60 / 0.50 mm utvändigt / inuti.

Brandprestanda

AST® E Delign väggpanel har testats och godkänts för att uppfylla kraven i EN 14509:2013.

Tekniska produktspecifikationer avseende brandklassning finns tillgängliga från Paroc Panel System Technical Support.

Modulbredd/ Täckbredd [mm]	Nominell tjocklek [mm]	Brandklassifi-cering	Brandmotstånd - Yttervägg - Horisontell	Brandmotstånd - Yttervägg - Vertikal
1 200 / 1 196	100	A2-s1, d0	NPD	NPD
	120	A2-s1, d0	NPD	NPD
	150	A2-s1, d0	NPD	NPD
	175	A2-s1, d0	NPD	NPD
	200	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) - 7.5m • EI 180 (o↔i) - 4m	NPD
	240	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) - 7.5m • EI 180 (o↔i) - 4m	NPD
	300	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) - 7.5m • EI 180 (o↔i) - 4m	NPD

[1] Se detaljer i relevanta klassificeringsrapporter och/eller i teknisk dokumentation som kan erhållas på begäran.

[3] Klass definieras inte i standarden EN 13501-2 för denna applikation, men produkten uppfyller dess kriterier.

Mått

Längd

Ytterligare kostnader och transportrestriktioner kan tillkomma för icke-standardlängder.

Bredd

Modulbredden är 1 200 mm och täckbredden 1 196 mm.

Produkttoleranser

Produkttoleranser mäts enligt standarden EN 14509:2013

Längdtolerans	L≤3m, -	5 mm
Längdtolerans	L≤3m, +	5 mm
Längdtolerans	L>3m, -	10 mm
Längdtolerans	L>3m, +	10 mm
Täckningsbreddstolerans	-	2 mm
Täckningsbreddstolerans	+	2 mm
Tjocklekstolerans	-	2 mm
Tjocklekstolerans	+	2 mm
Tjocklekstolerans	D>100mm, -	2 %
Tjocklekstolerans	D>100mm, +	2 %
Avvikelse från rätvinklighet		0.006 x w
Avvikelse från rakhet (längd)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Material

Isoleringskärna

Paroc stenullsisoleringskärna med en värmeledningsförmåga (λ) på 0,045 W/m·K enligt EN 14509:2013.

Utvändigt

Standardtjocklek för stålplåt är 0,6 mm och 0,7 mm.

Standardbeläggning: Spectrum®, PVDF.

Invändigt

Standardtjocklek på stålplåten är 0,5 mm och 0,6 mm.

På begäran kan även andra tjocklekar levereras.

Standard beläggning: Polyester SP25, Foodsafe, stainless steel 304/316L.

Förslutningar

Fabriksmonterade tätningar för sidofogar. Alla sidofogar har en fabriksmonterad tätning som monteras i spåret för att automatiskt täta fogen mellan panelerna.

Paneler avsedda för ytterväggar levereras vanligtvis med en på produktionslinjen installerad tätning i invändiga och utvändiga spår.

Paneler för höga eller vertikalt monterade fasader måste alltid förses med tätningsmedel i båda spåren i skarven.

Profiler

För tillgängliga profiler, se den kompletterande översikten längre ner.

Färger

För tillgängliga färger, se broschyren "Colour Indications".

Mekaniskt motstånd

För last-/spännviddstabeller, se broschyren "Teknisk guide" eller kontakta Paroc Panel Systems tekniska support.

Miljöprestanda

Paroc Panel Systems anläggningar i Pargas genererar förnybar energi på plats, vilket bidrar till platsens energimix.

Paroc Panel Systems köper in stål som är tillverkat av 15-25% återvunnet material.

Paroc Panel Systems bidrar direkt till BREEAM®- och LEED®-krediter.

Produktionsstandard

Paroc Panel System tillämpar den europeiska standarden EN 14509:2013.

Kvalitet

Paroc Panel Systems produkter tillverkas av material av högsta kvalitet med hjälp av toppmodern produktionsutrustning enligt rigorösa kvalitetskontrollstandarder, i enlighet med ISO 9001:2015-standarder för kvalitetsledningssystem.

Panelerna tillverkas också enligt miljöledningssystemcertifiering EN ISO 14001:2015, energiledningssystemcertifiering EN ISO 50001:2018, arbetsmiljöcertifiering EN ISO 45001:2018 och certifiering av efterlevnadsledningssystem ISO 37301:2021.

Förpackning

Standardförpackningar - Vägtransport

AST® E Delign väggpanel packas med utsidanplåt uppåt i kollit.

Alla sidor skyddas med skum och hela kollit lindas in med skyddsfilm.

Antalet paneler i en förpackning varierar beroende på panelens tjocklek och längd.

Antalet reduceras för väldigt långa paneler.

Nominell tjocklek [mm]	100	120	150	175	200	240	300
Antal paneler	12	10	8	7	6	5	4

Leverans

Alla leveranser, om inte annat anges, sker med vägtransport till en projektplats. Avlastning är kundens ansvar.

Sjöfrakt

För projekt som kräver leverans med sjöfrakt finns förpackningar i trälådor tillgängliga mot en extra kostnad. Alternativt kan stålcontainrar användas. Särskilda avgifter för lastning tillkommer.

Platslagring och installation

Instruktioner för lagring och installation kan ni hitta bland våra nedladdningsbara broschyrer eller kontakta vår support.

Garanti

Paroc Panel Systems garanti bedöms individuellt för varje projekt. Vid bedömning tar man hänsyn till miljön och vilken typ av ytbehandling som valts.

Profiler

Profil	Extern	Intern
F - Smooth		
1 - Line 600		
5 - Line 200		
7 - Line 150		

Kontaktuppgifter

Paroc Panel System
Ebbe Lieberathsgatan 18C
SE-412 83 Göteborg

Klicka här för att få den senaste versionen av detta dokument.

Informationen i detta datablad är korrekt vid publiceringsdatumet och representerar vårt engagemang för kvalitet och transparens. Paroc Panel System förbehåller sig dock rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande för att återspegla framsteg eller förbättringar.
För applikationer som inte uttryckligen täcks av detta datablad, rekommenderas starkt samråd med vår tekniska rådgivningstjänst för att säkerställa att produkten uppfyller dina specifika krav. Användare är ansvariga för att verifiera produktens lämplighet för deras specifika behov och för att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar.
För den mest uppdaterade och heltäckande produktinformationen, se alltid den senaste versionen av detta datablad genom att skanna QR-koden ovan.
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera detta datablad, och allt annat informationsmaterial, efter eget gottfinnande och utan föregående medelande.
För den senaste informationen, besök www.parocpanels.se