


AST® F Built-on Facadeelement

Produktdatablad





Produkt Oversigt

Kombiner sandwichpaneler med andre beklædningsmaterialer, såsom kassetter, keramiske fliser, HPL, træ eller tegl, der skaber nye muligheder for facadedesign. Når den æstetiske værdi, af en facade, er afgørende, er Built-On system det bedste valg til særlige strukturer, for eksempelvis erhvervslokaler og offentlige bygninger. AST® F-teknologien giver en meget høj trækstyrke på 0.180 MPa, hvilket giver mulighed for en ekstra beklædning på op til 60 kg/m² af panelet.



Pannel Tværsnit



Tekniske Parametre

Modulbredde / Dækningsbredde [mm]	Nominel tykkelse [mm]	Masse udv/indv [kg/m ²]	Termisk transmittans (U-værdi) iflg. EN 14509:2013 [W/m ² K]	Luftbåren lydisolering (C; Ctr) [dB]	Lydabsorbering	GWP for moduler A1-A3 [kg CO ₂ -eq./m ²]	GWP for moduler A-C [kg CO ₂ -eq./m ²]
1,200 / 1,196	50	15.41	0.77	31 (-3; -3) dB	NPD		
	80	18.86	0.53	31 (-3; -3) dB	NPD	29.6	31.3
	100	21.16	0.43	31 (-3; -3) dB	NPD	30.6	32.3
	120	23.46	0.36	31 (-3; -3) dB	NPD	31.6	33.4
	150	26.91	0.29	31 (-3; -3) dB	NPD	32.9	34.8
	175	29.78	0.25	31 (-3; -3) dB	NPD	34.2	36.2
	200	32.66	0.22	30 (-3; -3) dB	NPD	35.2	37.2
	240	37.26	0.18	30 (-3; -3) dB	NPD	37.2	39.3
	300	44.16	0.14	30 (-3; -3) dB	NPD	40.1	42.4

Tekniske data gælder for stålplader med en tykkelse på 0.60 / 0.50 mm udvendig / indvendig.

Brandegenskaber

AST® F Built-On Wall Panel er blevet testet og godkendt til at overholde EN 14509:2013.

Tekniske produktspecifikationer vedrørende brandklassificering kan fås hos Paroc Panel System Technical Support.

Brandmodstandsevnen gælder kun for selve Built-On vægpanelet og kan ikke overføres til det komplette facadesystem.

Modulbredde / Dækningsbredde [mm]	Nominal tykkelse [mm]	Reaktion på brand	Brandmodstand - Ydervæg - Vandret	Brandmodstand - Ydervæg - Lodret
1,200 / 1,196	50	A2-s1, d0	NPD	NPD
	80	A2-s1, d0	• EI 20 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 60 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 90 (o↔i) ¹ - 4m
	100	A2-s1, d0	• EI 30 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 60 (o↔i) ¹ - 6m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 3m • EI 90 (o↔i) ¹ - 7.5m
	120	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 180 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m
	150	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 60 (o↔i) ¹ - 10m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 120 (o↔i) ¹ - 9m • EI 180 (o↔i) ¹ - 4m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m
	175	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 60 (o↔i) ¹ - 10m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 120 (o↔i) ¹ - 9m • EI 180 (o↔i) ¹ - 6m • EI 240 (o↔i) ¹ - 4m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m
	200	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 8m • EI 240 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 9m • EI 180 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 240 (o↔i) ¹ - 4m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m
	240	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 8m • EI 240 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 9m • EI 180 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 240 (o↔i) ¹ - 4m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m
	300	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 8m • EI 240 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m	• EI 120 (o↔i) ¹ - 9m • EI 180 (o↔i) ¹ - 7.5m • EI 240 (o↔i) ¹ - 4m • EI 90 (o↔i) ¹ - 10m

¹ Se detaljer i de relevante klassificeringsrapporter og/eller i den tekniske dokumentation, der kan rekvireres.

³ Klassen er ikke defineret i standarden EN 13501-2 for denne anvendelse, men produktet opfylder kriterierne.

Dimensioner

Længde

Korte længder (ikke standard) [mm]	200-1499
Standard længder [mm]	1500-12100
Længere længder (ikke standard)	

Ekstra omkostninger og transportrestriktioner kan forekomme for ikke-standardlængder.

Bredde

Modulbredden er 1,200 mm og dækbredden 1,196 mm.

Produkt tolerance

Produkttolerancer er målt i henhold til standarden EN 14509:2013.

Tolerance på længden	$L \leq 3m$, -	5 mm
Tolerance på længden	$L \leq 3m$, +	5 mm
Tolerance på længden	$L > 3m$, -	10 mm
Tolerance på længden	$L > 3m$, +	10 mm
Tolerance på dækningsbredden	-	2 mm
Tolerance på dækningsbredden	+	2 mm
Tolerance på tykkelsen	-	2 mm
Tolerance på tykkelsen	+	2 mm
Tolerance på tykkelsen	$D > 100mm$, -	2 %
Tolerance på tykkelsen	$D > 100mm$, +	2 %
Afvigelse fra firkantethed		0.006 x w
Afvigelse fra rethed (på længde)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Materialer

Isoleringskerne

Paroc stenuldsisoleringskerne med en varmeledningsevne (λ) på 0.045 W/m·K i henhold til EN 14509:2013.

Udvendig

Standardtykkelserne på de coilbelagte stålplader er 0,6 mm og 0,7 mm.

Standard belægning: Spectrum®, PVDF, Polyester SP25.

Indvendig

Standardtykkelserne på de coilcoatede stålplader er 0,5 mm og 0,6 mm.

På forespørgsel fås også andre stålpladetykkelser.

Standardbelægning: Polyester SP25, Foodsafe, stainless steel 304/316L.

Forseglinger

Fabriksmonterede tætninger til sidesamlinger. Alle sidesamlinger har en fabriksmonteret tætning monteret i rillen for automatisk at forsegle samlingen mellem panelerne.

Paneler beregnet til ydervægge leveres normalt med en på produktionslinjen installeret fugemasse i indvendige og udvendige riller.

Paneler til høje eller lodrette facader skal altid forsynes med fugemasse i begge riller i samlingen.

Profil

For tilgængelige profiler, se den supplerende oversigt, der er tilgængelig længere nede.

Faver

For tilgængelige farver henvises til brochuren "Farveindikationer".

Mekanisk resistance

For belastnings-/spændvidde-tabeller henvises til brochuren "Technical Guide" eller kontakt Paroc Panel System Technical Support.

Miljømæssige egenskaber

Faciliteterne i Paroc Panel System genererer vedvarende energi på stedet og bidrager til stedets energimix.

Paroc Panel Systems indkøber stål, der er fremstillet af 15-25 % genanvendt indhold.

Paroc Panel Systems bidrager direkte til BREEAM®- og LEED®-kreditter.

Produktions standard

Paroc Panel System overholder den europæiske standard EN 14509:2013 Selvbærende, dobbeltskinnende isoleringspaneler med metalbeklædning.

Kvalitet

Paroc Panel System-produkterne er fremstillet af materialer af højeste kvalitet ved hjælp af topmoderne produktionsudstyr efter strenge kvalitetskontrolstandarde, der overholder ISO 9001:2015-standarden for kvalitetsstyringssystemer.

Panelerne fremstilles også i henhold til miljøstyringssystemcertificering EN ISO 14001:2015, energistyringssystemcertificering EN ISO 50001:2018, arbejdsmiljøcertificering EN ISO 45001:2018 og overensstemmelsescertificering ISO 37301:2021.

Pakning

Standard pakning - Vejtransport

AST® F Built-On vægpanel stables fra vejrside til inderside.

The top, bottom, sides and ends are protected with foam and the entire palette is wrapped with protection film. The number of panels in a pack depends on panel thickness and length. Quantities are reduced for exceptionally long panels.

Nominal tykkelse [mm]	50	80	100	120	150	175	200	240	300
Antal paneler	20	15	12	10	8	7	6	5	4

Levering

Alle leverancer, medmindre andet er angivet, sker med vejtransport til et projektsted. Aflæsning er kundens ansvar.

Søfragt

Pakker i fuld træemballage er tilgængelige til projekter, der kræver levering med søfragt, mod ekstra omkostninger. Alternativt kan der anvendes stålcontainere. Der gælder særlige læssegebyrer.


Opbevaring og montering på byggepladsen

Opbevarings- og installationsinstruktioner kan fås hos Paroc Panel System Technical Support.

Garanti

Paroc Panel Systems garanti vurderes individuelt for hvert projekt, især afhængigt af miljøets aggressivitet og den valgte type overfladebehandling.

Profiling

Profiling	Udvendig	Indvendig
1 - Line 600		
5 - Line 200		
7 - Line 150		
F - Smooth		
M - Micro profiled		

Kontakt detaljer



Paroc
Panel
System

Paroc Panel System
Mercurvej 12A
9530 Støvring



[Klik her](#) for at få den nyeste version af dette dokument.

Oplysningerne i dette datablad er nøjagtige på udgivelsesdatoen og repræsenterer vores forpligtelse til kvalitet og gennemsigtighed. Paroc Panel System forbeholder sig dog retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel for at afspejle fremskridt eller forbedringer.

For anvendelser, der ikke udtrykkeligt er dækket af dette datablad, anbefales det kraftigt at konsultere vores tekniske rådgivere for at sikre, at produktet opfylder dine specifikke krav.

Brugere er ansvarlige for at verificere produktets egnethed til deres særlige behov og for at sikre overholdelse af alle gældende love og regler.

For de nyeste og mest omfattende produktdetaljer, se altid den seneste version af dette datablad ved at scanne QR-koden ovenfor.

Vi forbeholder os retten til at opdatere dette datablad og ethvert andet informationsmateriale efter vores skøn og uden varsel.

For den nyeste information, besøg venligst: www.parocpanels.com