


AST® S Akustisk Vægpanel

Produktdatablad



Produkt Oversigt

Paroc Panel Systems AST® S akustikpaneler har perforeret stålbeklædning på den ene side, for at give bedre lydreduktion. De er velegnede til skillevægge og lofter i standard tørre indvendige miljøer. Ved montering i loft er den perforerede paneloverflade placeret på undersiden. AST® S stenulds-kernen giver meget god termisk ydeevne op til 0,13 W/m²K, høj brandmodstand og trækstyrke.



Pannel Tværsnit



Tekniske Parametre

Modulbredde / Dækningsbredde [mm]	Nominel tykkelse [mm]	Masse udv/indv [kg/m ²]	Termisk transmittans (U-værdi) iflg. EN 14509:2013 [W/m ² K]	Luftbåren lydisolering (C; Ctr) [dB]	Lydabsorbering	GWP for moduler A1-A3 [kg CO ₂ -eq./m ²]	GWP for moduler A-C [kg CO ₂ -eq./m ²]
1,200 / 1,196	80	16.49	0.48	32 (-3; -4) dB	NPD	28.5	30.1
	100	18.19	0.38	32 (-3; -4) dB	NPD	29.1	30.8
	120	19.89	0.32	32 (-3; -4) dB	NPD	30.1	31.8
	150	22.44	0.26	32 (-3; -4) dB	NPD	31	32.8
	175	24.57	0.22	32 (-3; -4) dB	NPD	31.9	33.8
	200	26.69	0.19	31 (-2; -3) dB	NPD	32.9	34.7
	240	30.09	0.16	30 (-1; -3) dB	NPD	34.1	36
	300	35.19	0.13	29 (-1; -3) dB	NPD	36.3	38.3

Tekniske data gælder for stålplader med en tykkelse på 0,60 / 0,50 mm udvendig / indvendig.

Brandegenskaber

Tekniske produktspecifikationer vedrørende brandklassificering kan fås hos Paroc Panel System Technical Support.

Modulbredde / Dækningsbredde [mm]	Nominel tykkelse [mm]	Reaktion på brand	Brandmodstand – Indvendig væg – Vandret	Brandmodstand – Indvendig væg – Lodret
1,200 / 1,196	80	B-s1, d0	NPD	NPD
	100	B-s1, d0	NPD	NPD
	120	B-s1, d0	NPD	NPD
	150	B-s1, d0	NPD	NPD
	175	B-s1, d0	NPD	NPD
	200	B-s1, d0	NPD	NPD
	240	B-s1, d0	NPD	NPD
	300	B-s1, d0	NPD	NPD

¹ Se detaljer i de relevante klassificeringsrapporter og/eller i den tekniske dokumentation, der kan rekvireres.

³ Klassen er ikke defineret i standarden EN 13501-2 for denne anvendelse, men produktet opfylder kriterierne.

Dimensioner

Længde

Korte længder (ikke standard) [mm]	200-1499
Standard længder [mm]	1500-9000
Længere længder (ikke standard) [mm]	9001-12100

Ekstra omkostninger og transportrestriktioner kan forekomme for ikke-standardlængder.

Bredde

Modulbredden er 1,200 mm og dækbredden 1,196 mm.

Produkt tolerance

Produkttolerancer er målt i henhold til standarden EN 14509:2013.

Tolerance på længden	$L \leq 3m$, -	5 mm
Tolerance på længden	$L \leq 3m$, +	5 mm
Tolerance på længden	$L > 3m$, -	10 mm
Tolerance på længden	$L > 3m$, +	10 mm
Tolerance på dækningsbredden	-	2 mm
Tolerance på dækningsbredden	+	2 mm
Tolerance på tykkelsen	-	2 mm
Tolerance på tykkelsen	+	2 mm
Tolerance på tykkelsen	$D > 100mm$, -	2 %
Tolerance på tykkelsen	$D > 100mm$, +	2 %
Afvigelse fra firkantethed		$0.006 \times w$
Afvigelse fra rethed (på længde)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Materialer

Isoleringskerne

Paroc stenuldisoleringskerne med en varmeledningsevne (λ) på 0.040 W/m·K i henhold til EN 14509:2013.

Udvendig

Standardtykkelserne på de coilbelagte stålplader er 0,5 mm og 0,6 mm.

Standard belægning: Spectrum®, PVDF.

Indvendig

Standardtykkelserne på de coilcoatede stålplader er 0,5 mm og 0,6 mm.

På forespørgsel fås også andre stålpladetykkelser.

Standardbelægning: Polyester SP25.

Forseglinger

Fabriksmonterede tætninger til sidesamlinger. Alle sidesamlinger har en fabriksmonteret tætning monteret i rillen for automatisk at forsegle samlingen mellem panelerne.

Paneler beregnet til ydervægge leveres normalt med en på produktionslinjen installeret fugemasse i indvendige og udvendige riller.

Paneler til høje eller lodrette facader skal altid forsynes med fugemasse i begge riller i samlingen.

Profil

For tilgængelige profiler, se den supplerende oversigt, der er tilgængelig længere nede.

Farver

For tilgængelige farver henvises til brochuren "Farveindikationer".

Mekanisk resistance

For belastnings-/spændvidde-tabeller henvises til brochuren "Technical Guide" eller kontakt Paroc Panel System Technical Support.

Miljømæssige egenskaber

Faciliteterne i Paroc Panel System genererer vedvarende energi på stedet og bidrager til stedets energimix.

Paroc Panel Systems indkøber stål, der er fremstillet af 15-25 % genanvendt indhold.

Paroc Panel Systems bidrager direkte til BREEAM®- og LEED®-kreditter.

Kvalitet

Paroc Panel System-produkterne er fremstillet af materialer af højeste kvalitet ved hjælp af topmoderne produktionsudstyr efter strenge kvalitetskontrolstandarder, der overholder ISO 9001:2015-standarderne for kvalitetsstyringssystemer.

Panelerne fremstilles også i henhold til miljøstyringssystemcertificering EN ISO 14001:2015, energistyringssystemcertificering EN ISO 50001:2018 og arbejdsmiljøcertificering EN ISO 45001:2018.

Pakning

Standard pakning - Vejtransport

AST® S Akustisk vægpanel stables fra vejrside til inderside.

The top, bottom, sides and ends are protected with foam and the entire palette is wrapped with protection film. The number of panels in a pack depends on panel thickness and length. Quantities are reduced for exceptionally long panels.

Nominal tykkelse [mm]	80	100	120	150	175	200	240	300
Antal paneler	15	12	10	8	7	6	5	4

Levering

Alle leverancer, medmindre andet er angivet, sker med vejtransport til et projektsted. Aflæsning er kundens ansvar.

Søfragt

Pakker i fuld træemballage er tilgængelige til projekter, der kræver levering med søfragt, mod ekstra omkostninger. Alternativt kan der anvendes stålcontainere. Der gælder særlige læssegebyrer.





Opbevaring og montering på byggepladsen

Opbevarings- og installationsinstruktioner kan fås hos Paroc Panel System Technical Support.

Garanti

Paroc Panel Systems garanti vurderes individuelt for hvert projekt, især afhængigt af miljøets aggressivitet og den valgte type overfladebehandling.

Profiling

Profiling	Udvendig	Indvendig
1 - Line 600		
5 - Line 200		
7 - Line 150		
F - Smooth		
M - Micro profiled		

Kontakt detaljer



Paroc Panel System
Mercurvej 12A
9530 Støvring



[Klik her](#) for at få den nyeste version af dette dokument.

Oplysningerne i dette datablad er nøjagtige på udgivelsesdatoen og repræsenterer vores forpligtelse til kvalitet og gennemsigtighed. Paroc Panel System forbeholder sig dog retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel for at afspejle fremskridt eller forbedringer.

For anvendelser, der ikke udtrykkeligt er dækket af dette datablad, anbefales det kraftigt at konsultere vores tekniske rådgivere for at sikre, at produktet opfylder dine specifikke krav.

Brugere er ansvarlige for at verificere produktets egnethed til deres særlige behov og for at sikre overholdelse af alle gældende love og regler.

For de nyeste og mest omfattende produktdetaljer, se altid den seneste version af dette datablad ved at scanne QR-koden ovenfor.

Vi forbeholder os retten til at opdatere dette datablad og ethvert andet informationsmateriale efter vores skøn og uden varsel.

For den nyeste information, besøg venligst: www.parocpanels.com