


Sandwich Paneelid
Eesti

KS RW-katusepaneel

Tooteleht




Rakendus

Trapetsikujulise profiiliga ja nähtava kinnitusega katusepaneeli KS RW saab paigaldada igat tüüpi hoonetele, mille katuse kalle on vähemalt 7% (4°), kui kalle on kaetud kogupikkuses ühe paneeliga, või vähemalt 10% (6°), kui kalle on kaetud kogupikkuses rohkem kui ühe paneeliga.

Iga paigaldist tuleks kontrollida vastavalt konkreetse projekti nõuetele.

Paneelide ristlõige



Tehnilised parameetrid

KS RW-katusepaneel on testitud ja vastab standardile EN 14509:2013.

Moodullaius / katvuse laius [mm]	Südamiku paksus [mm]	Raskus [kg/m ²]	Soojustüle- kandetegur (U väärtus) vastavalt EN 14509:2013 [W/m ² ·K]	Akustiline isolatsioon (C; Ctr) [dB]	Heli neeldumine	Gloaalse soojenemise potentsiaal (GWP) A1-A3 moodulite [kg CO ₂ -eq./ m ²]	Gloaalse soojenemise potentsiaal (GWP) A-C moodulite [kg CO ₂ -eq./ m ²]
1,000/1,000	60	10.19	0.35	25 (-2; -4) dB	NPD	29.3	33.3
	80	10.91	0.26	25 (-2; -4) dB	NPD	31.2	37.6
	100	11.63	0.21	25 (-2; -4) dB	NPD	35.6	43.8
	120	12.35	0.18	25 (-2; -4) dB	NPD	36.0	45.4
	140	13.07	0.15	25 (-2; -4) dB	NPD	41.3	53.5
	160	13.79	0.13	25 (-2; -4) dB	NPD	39.3	51.7
	200	15.23	0.11	25 (-2; -4) dB	NPD	44.3	59.6

Tehnilised andmed kehtivad pinna paksusele välimine / sisemine: 0.50 / 0.40 mm.

Tulekaitse omadused

KS RW-katusepaneel on testitud ja vastab standardile EN 14509:2013 ja EN 13501-5:2016 kohaselt välistulega kokkupuutuvate

katusekatete puhul ja on klassifitseeritud Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3).

Tulekahju klassifikatsiooniga seotud toote tehnilised andmed on saadaval Kingspani tehnilisest toest.

Moodullaius / katvuse laius [mm]	Südamiku paksus [mm]	Reaktsioon tulekahjule	Tulekindlus - Katus
1,000/1,000	60	B-s1, d0	• RE 30'/REI 15' - 2m
	80	B-s1, d0	• RE 30'/REI 15' - 2m
	100	B-s1, d0	• RE 60'/REI 20' - 2m
	120	B-s1, d0	• RE 60'/REI 20' - 2m
	140	B-s1, d0	• RE 60'/REI 20' - 2m
	160	B-s1, d0	• RE 60'/REI 20' - 2m
	200	B-s1, d0	• RE 60'/REI 20' - 2m

¹ Vt üksikasjad asjakohastes klassifitseerimisaruannetes ja/või tehnilistes dokumentides, mis on saadaval nõudmisel.

³ Standardis EN 13501-2 ei ole selle rakenduse jaoks klassi määratletud, kuid toode vastab selle kriteeriumidele.

Mõõtmised

Pikkus

Kohandatud pikkused (pikemad paneelid) [mm]	550-2999
Standardpikkused [mm]	3000-15000
Kohandatud pikkused (lühemad paneelid)	

Mittestandardsete pikkuste puhul võivad kehtida lisakulud ja transpordipiirangud.

Laius

Standardne mooduli laius on 1,000 mm.

Lubatud mõõtmete kõrvalekalded

Toote vastupidavust on mõõdetud vastavalt standardile EN 14509:2013.

Paneeli pikkus	L≤3m, -	5 mm
Paneeli pikkus	L≤3m, +	5 mm
Paneeli pikkus	L>3m, -	10 mm
Paneeli pikkus	L>3m, +	10 mm
Katvuse laius	-	2 mm
Katvuse laius	+	2 mm
Paneeli paksus	-	2 mm
Paneeli paksus	+	2 mm
Paneeli paksus	D>100mm, -	2 %
Paneeli paksus	D>100mm, +	2 %
Paneeli lõikamise perpendikulaarsus		0.006 x w
Paneelide perpendikulaarsus mõõda pikkust		1mm/m, maksimum 5 mm/m

Materjalid

Isolatsioonisüdamik

Polüisotsüanuraadist (IPN) isolatsioonisüdamik, mille soojusjuhtivus (λ) on 0.022 W/m·K vastavalt standardile EN 14509:2013.

Välisvooderdus

Eelvärvitud rullis teraslehe standardpaksused on 0.50 mm. Soovi korral on saadaval ka muud teraslehe paksused.

Saadaolevad teraskatted: Spectrum®, PVDF, PES25.

Sisevooderdus

Eelvärvitud rullis teraslehe standardpaksused on 0.40 mm. Soovi korral on saadaval ka muud teraslehe paksused. Saadaolevad teraskatted: PEI15, PES25.

Tihendid

Tehases paigaldatud külguvukide tihendid. Külgmistele ühenduskohtadele on tehases paigaldatud tihend, mis tihendab paneelidevahelise ühenduskoha automaatselt.

Profileerimine

Saadaolevad profiilid leiab käesoleva dokumendi lõpupoole olevas täiendavas ülevaates.

Värvused

Saadaoleva värvivaliku leiab brošüürist "Värvijuhend".

Mehaaniline tugevus

Koormus- ja ulatustabelite kohta vaadake brošüüri „Load Span Tables“ või võtke ühendust Kingspani tehnilise toega.

Keskkonnamõju

Lipsko rajatised toodavad kohapeal taastuenergiat, mis aitab kaasa energia jaotamisele kohapeal.

Kingspani isoleeritud paneelid hangivad terast, mis on valmistatud 15-25% taaskasutatud sisaldusest.

Kingspani isoleeritud paneelid toetavad otseselt BREEAM® ja LEED® krediite.

Tootmisstandardid

Kingspani isolatsioonipaneelid vastavad Euroopa standardile EN 14509:2013 Isekandvad kahekihilised metallkattega isolatsioonipaneelid.

Kvaliteet

Kingspani isolatsioonipaneelid on valmistatud kaasaegsete tootmisadmetega kõrgeima kvaliteediga materjalidest ning need vastavad rangetele kvaliteedikontrolli standarditele, nagu ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemide standard, mis

tagab toodetele pikaajalise töökindluse ja kasutusea.

Paneele toodetakse ka keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi EN ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse sertifikaadi EN ISO 45001:2018 alusel.

KS RW-katusepaneel omab CE-märgist vastavalt standardile EN 14509:2013.

Pakendamine

Pakkimine - maanteetransport

KS RW-katusepaneel on ladustatud ilmastikukindel külj väljapoole. Kaubaaluse ülalpool, alumine pool, küljed ja puitpakendiga ning kogu kaubaalus on mähitud kaitsekilesse.

Paneelide arv pakendis sõltub paneeli paksusest ja pikkusest. Erakordselt pikkade paneelide puhul vähendatakse koguseid.

Südamiku paksus [mm]	60	80	100	120	140	160	200
Paneelide arv	15	12	10	8	7	6	5

Kohaletoimetamine

Kõik tarded toimuvad ehitusprojekti asukohta maanteetranspordiga, kui pole märgitud teisiti. Mahalaadimine on kliendi kohustus.

Meritsi kättetoimetamine

Merevedude jaoks mõeldud täispuidust pakkekastid on saadaval lisatasu eest. Alternatiivina võib kasutada terasmahuteid. Laadimisel kehtivad eritasud.

Ladustamine ja kokkupanek

Kohapeal ladustamise ja paigaldusjuhiste saamiseks vaadake vastavat brošüüri või võtke ühendust Kingspani tehnilise toega.

Garantii

Kingspani garantiid hinnatakse iga projekti puhul individuaalselt, olenevalt eelkõige keskkonna agressiivsusest ja valitud pinnatöötlusviisist.

Profileerimine

Profileerimine	Väljaspool	Sisepool
T - Trapez profiling RW		
F - Flat		
I - Minibox		

Kontaktandmed

Kingspan Eesti
Tallin, Estonia
+371 28 393 333
info@kingspan.ee



Värskeima tooteteabe saamiseks vaadake alati selle andmelehe uusimat versiooni, skannides QR-koodi või klõpsates sellel [lingil](#).

Sellel andmelehel esitatud teave on avaldamiskuupäeva seisuga täpne ja väljendab meie pühendumust kvaliteedile ja läbipaistvusele. Kingspan Insulated Panels jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ilma ette teatamata, näiteks edusammude või täiustuste lisandumisel.

Selles andmelehes selgelt käsitlemata rakenduste puhul on tungivalt soovitatav konsulteerida meie tehnilise toega, et tagada toote vastavus erinõuetele. Klient vastutab toote sobivuse kontrollimise eest nende konkreetsetele vajadustele ja vastavuse tagamiseks kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele.

Jätame endale õiguse uuendada seda andmelehte ja muid teabematerjale omal äranägemisel ja ette teatamata.

Värskeima teabe saamiseks külastage: www.kingspan.ee

