
Hőszigetelt Panelek
Magyarország

KS LH K-Roc® Falpanel
Termék adatlap



Alkalmazás


A KS LH K-Roc® falpanel K-Roc® ásványgapot hőszigetelő maggal rendelkezik, amelyet a Kingspan csehországi Hradec Královéban található üzemében készítünk.

Beépítése oldalfalként: vízszintes vagy függőleges.

A fogadószerkezethez rögzítés módja: rejtett vagy látszó rögzítőelemek. Rejtett rögzítés esetén támaszonként 2 db csavar használata ajánlott, Ø 16 mm-es tömítő alátétekkel és Z15b tipusú teherelosztó elemekkel. A teherelosztó elem csak Kingspan rendszerű lehet. Amennyiben statikailag efogadható, támaszonként 1-1db csavar Ø 22 mm-es alátéttel teherelosztó elem nélkül is használható. A fenti információ németországi minősítés alapján keszült, mely más országokban csak ajánlásként alkalmazandó.

A KS LH K-Roc® falpanel minden olyan épület külső homlokzataként beépíthető, amelynek üzem belső hőmérséklete +5°C-nál magasabb. A panel alkalmasságát és alkalmazhatóságát, valamint a rögzítőelemek szükséges számát a konkrét projektfeltételek figyelembevételével a tervezőnek egyedileg kell értékelnie.

Panel keresztmetszete



Műszaki paraméterek

A KS LH K-Roc® Falpanel az MSZ EN 14509:2014 szerinti előírások alapján lett tesztelve és tanúsítva.

Modulszélesség / Fedőszélesség [mm]	Magvastagság [mm]	Tömeg [kg/m²]	Hőátbocsátási Tényező (U-érték) MSZ EN 14509:2014 szerint [W/m²·K]	Zajcsillapítás (C; Ctr) [dB]	Hangelnyelés
1 000 / 1 000	100	21,67	0,42	NPD	NPD
	120	24,07	0,35	NPD	NPD
	150	27,67	0,28	NPD	NPD

A műszaki adatok 0,60 / 0,50 mm-es külső/belső lemezvastagságra és 1000 mm modulszélességre érvényesek.

Tűzvédelmi Teljesítmény

A KS LH K-Roc® falpanel az EN 14509:2013 szabványnak megfelelően bevizsgált és minősített termék.

A tűzállósági besorolások az EN 13501-2:2023 szabvány szerint vannak megadva. A táblázat az EN 1364-1:2015 szerint bevizsgált maximális tűzállósági értékeket adja meg, külső és belső falakra, valamint az EN 1364-2:2018 szerint álmennyezetekre.

Nagyobb fesztávokra vonatkozó eredményekért külső és belső falak esetében az EN 15254-5:2018, álmennyezetek esetében az

EN15254-7:2018 kiterjesztett alkalmazási szabványok szerint, forduljon a Kingspan Ügyfélszolgálatához.

Kérjük, vegye figyelembe: a tűzállóságra és egyéb jellemzőkre megadott értékek idővel változhatnak.

Modulszélesség / Fedőszélesség [mm]	Magvastagság [mm]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállóság - Mennyezet	Tűzállóság - Külső fal - Vízszintes	Tűzállóság - Külső fal - Függőleges	Tűzállóság - Belső fal - Vízszintes	Tűzállóság - Belső fal - Függőleges
1 000 / 1 000	100	A2-s1, d0	NPD	• EI 120-ef (o→i) - 6m • EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o) - 4m	• EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o) - 7.5m • EI 90-ef (o→i) - 4m	NPD	NPD
	120	A2-s1, d0	NPD	• EI 120-ef (o→i) - 6m • EI 60 (i→o) / EW 60 (i→o) - 4m	• EI 60 (i→o) / EW 60 (i→o) - 4m • EI 90-ef (o→i) - 4m	NPD	NPD
	150	A2-s1, d0	NPD	• EI 120-ef (o→i) - 6m • EI 60 (i→o) / EW 60 (i→o) - 4m	• EI 60 (i→o) / EW 60 (i→o) - 4m • EI 90-ef (o→i) - 4m	NPD	NPD

[1] A részletes információkat a vonatkozó osztályozási jegyzőkönyv és/vagy műszaki dokumentáció tartalmazza, melyeket igény esetén rendelkezésre bocsátunk.
[3] Az EN 13501-2 szabvány által nem definiált érték, de a termék a vizsgálat során teljesítette azt.
NPD - Nincs meghatározva

Méretek

Hossz

Rövidebb panelek (nem standard) [mm]	270-1849
Standard hosszak [mm]	1850-10000
Hosszabb panelek (nem standard) [mm]	10001-14200

A nem szabványos hosszúságok esetén további költségek és szállítási korlátozások léphetnek érvénybe.

Szélesség

Elérhető modulszélesség: 1 000 mm

Termék Mérettűrései

A termék méretttűréseit az EN 14509:2013 szabvány szerint mérik.

Hosszméret tűrése	L≤3m, -	5 mm
Hosszméret tűrése	L≤3m, +	5 mm
Hosszméret tűrése	L>3m, -	10 mm
Hosszméret tűrése	L>3m, +	10 mm
Modulszélesség tűrése	-	2 mm
Modulszélesség tűrése	+	2 mm
Panelvastagság tűrése	-	2 mm
Panelvastagság tűrése	+	2 mm
Panelvastagság tűrése	D>100mm, -	2 %
Panelvastagság tűrése	D>100mm, +	2 %
Derékszögtől való eltérés		0.006 x w
Egyenességtől való eltérés		1mm/m, maximum 5 mm/m

Anyagok

Hőszigetelő mag

K-Roc® ásványgyapot hőszigetelő mag, amelynek hővezetési tényezője (λ) 0,043 W/m·K , az EN 14509:2013, EN 13162:2012+A1:2015 szabványoknak megfelelően.

Külső Fegyverzet

A bevonatos acéllemezek szabványos vastagsága 0,6 mm.

Kérésre más vastagságú acéllemezek is rendelhetők.

Standard bevonat: SP25 poliészter (Kingspan PES 25).

Belső Fegyverzet

A bevonatos acéllemezek szabványos vastagsága 0,5 mm.

Kérésre más vastagságú acéllemezek is rendelhetők.

Szabványos bevonat: SP25 poliészter (Kingspan PES 25).

Tömítések

A KS LH K-Roc® falpanel közvetlen beépítésre alkalmas, standard alkalmazási feltételek esetén. A hosszanti fugakialakítás ilyen esetben azonnali beépítésre alkalmas, és a helyszínen nincs szükség tömítőanyagok hozzáadására a gyári illesztésben. Nem standard alkalmazási felételek vagy egyedi követelmények esetén kérjük, forduljon a Kingspan ügyfélszolgálatához.

Nagy belmagasságú, illetve függőlegesen beépített homlokzatokra szánt panelek esetén mindig javasolt tömítőanyagot tenni a gyári illesztésbe, a külső és belső oldalon egyaránt.

Profilozás

A rendelkezésre álló profilok külön profiltáblázatban találhatók.

Színek

A rendelkezésre álló színeket külön ismertetőben vagy adatlapon találja.

Mechnanikai Ellenállás

A terhelés/fesztáv paraméterek szerinti teherbírási táblázatokért kérjük, tekintse meg a „Kingspan Műszaki Segédlet" ezzel foglalkozó részét, vagy forduljon a Kingspan műszaki ügyfélszolgálatához.

Környezetvédelmi Teljesítmény

A Hradec Kralove városában található gyártóhelyünk helyszíni

megújuló villamos energiát (PV) használ, amely hozzájárul az üzem energiamixéhez.

A Kingspan Insulated Panels 13-23%-ban újrahasznosított acél tartalmazó alapanyagot használ.

A Kingspan Insulated Panels közvetlenül hozzájárul a BREEAM® és LEED® kreditekhez.

Gyártási előírás

A Kingspan hőszigetelt panelek az EN 14509:2013 európai szabványnak megfelelő önhordó, kéttős héjazatú, fémfegyverzetű hőszigetelő panelek.

Minőség

A Kingspan hőszigetelő panelek a legmagasabb minőségű anyagokból készülnek, a legmodernebb gyártási berendezésekkel, szigorú minőségellenőrzési szabványok szerint, az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerekre vonatkozó szabványoknak megfelelően, biztosítva a hosszú távú megbízhatóságot és tartósságot.

A panelek gyártása az EN ISO 14001:2015 környezetvédelmi irányítási rendszer tanúsítás és az EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tanúsítás szerint is történik.

A KS LH K-Roc® falpanel az EN 14509:2013 szabvány szerinti CE-jelöléssel rendelkezik.

Csomagolás

Standard csomagolás - közúti szállításhoz

Eltérő rendelkezés hiányában minden Kingspan szendvicspanelt rakatban szállítunk, a belső oldalával lefelé néző módon, az utolsó három panel kivételével (Ez nem vonatkozik a nem teljes rakatokra). A rakatok felső és alsó felületét polisztirol- vagy méhsejtes kartonlemez fedi. Az oldalakat polisztirol vagy méhsejtes katoncsíkok védik. Az egész raklapot alulról polisztirol hasábokkal, vagy fa raklapokkal támasztják meg, és védőfóliába csomagolják.

Magvastagság [mm]	100	120	150
Panelek száma	11/10	9	7

Szállítás

Minden projekt helyszínére történő szállítás közúton történik, hacsak másképp nem jelezzük. A kirakodás a megrendelő felelőssége.

Tengeri szállítás

A tengeri szállítást igénylő projektekhez felár ellenében teljes fa ládakészlet is rendelkezésre áll. Alternatívaként acélkonténerek is használhatók. Ilyen esetekben külön rakodási díjakat kell fizetni.

Helyszíni tárolás és Beépítés

A helyszíni tárolási és alkalmazástechnikai utasításokért kérjük, olvassa el a vonatkozó ismertetőt (pl. Kingspan Műszaki Kézikönyv), vagy forduljon a Kingspan műszaki ügyfélszolgálatához.

Garancia

A Kingspan termékek általános szavatossági idejét és feltételeit a honlapunkról letölthető ÁSZF-ben találja. Speciális projektek és igények esetén a projektet egyedileg értékeljük, a külső és/vagy belső környezet agresszivitásától és a választott felületkezelés típusától függően.

Profilok

Profil	Külső	Belső
B - Box		
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		

Kontaktok

Kingspan Kereskedelmi Kft. Újhartyáni telephely
Központi elérhetőség
Horka dűlő 1.
Újhartyán
2367
Tel: 36-30-455-4021
Email: info@kingspan.hu

Olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson a dokumentum legfrissebb verziójáért.

Az ezen az adatlapon közölt információk a közzététel időpontjában pontosak, és a minőség és az átláthatóság iránti elkötelezettségünket tükrözik. A Kingspan Kereskedelmi Kft. azonban fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a termékspecifikációkat a fejlesztések vagy fejlesztések tükrözése érdekében.

Azon felhasználási lehetőségek esetében, amelyekre ez az adatlap kifejezetten nem vonatkozik, erősen ajánlott műszaki tanácsadóinkkal egyeztetni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék megfelel az Ön egyedi követelményeinek.

A felhasználók felelőssége ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e sajátos szükségleteiknek, és hogy minden vonatkozó törvénynek és előírásnak megfeleljen.

A legfrissebb és legátfogóbb termékadatokért mindig tekintse meg ennek az adatlapnak a legújabb verzióját a fenti QR-kód beolvasásával.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az adatlapot és minden egyéb információs anyagot saját belátásunk szerint és előzetes

07/08/2026