

Sandwich Paneelid
Eesti

KS TL-seinapaneel

Tooteleht




Rakendus

Nähtava kinnitusega seinapaneeli KS TL saab paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt välis- või vaheseinana ning samuti laena igat tüüpi hoonetes, eriti sobib paneel nendele hoonetele, mille puhul on nõutud efektiivne soojustus.

Iga paigaldist tuleks kontrollida vastavalt konkreetse projekti nõuetele.

Paneelide ristlõige



Tehnilised parameetrid

KS TL-seinapaneel on testitud ja vastab standardile EN 14509:2013.

Moodullaius / katvuse laius [mm]	Südamikupaksus [mm]	Raskus [kg/m²]	Soojusülekanne (U väärtus) vastavalt EN 14509:2013 [W/m².K]	Akustiline isolatsioon (C; Ctr) [dB]	Heli neeldumine	Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) A1-A3 moodulite [kg CO2-eq./m²]	Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) A-C moodulite [kg CO2-eq./m²]
1,150/1,150	100	12.1	0.22	25 (-3; -5) dB	NPD	35.6	43.8
	120	12.82	0.18	25 (-3; -5) dB	NPD	36.0	45.4
	150	13.9	0.15	25 (-3; -5) dB	NPD	39.4	51.0
	170	14.62	0.13	25 (-3; -5) dB	NPD	41.2	54.1
	200	15.7	0.11	25 (-3; -5) dB	NPD	44.3	59.6

Tehnilised andmed kehtivad pinna paksusele välimine / sisemine: 0.50 / 0.50 mm.

Tulekaitse omadused

KS TL-seinapaneel on testitud ja vastab standardile EN 14509:2013. Tulekahju klassifikatsiooniga seotud toote tehnilised andmed on saadaval Kingspani tehnilisest toest.

Moodullaius / katvuse laius [mm]	Südamikupaksus [mm]	Reaktsioon tulekahjule	Tulekindlus - Välisseinad - Horisontaalsed	Tulekindlus - Välisseinad - Vertikaalsed
1,150/1,150	100	B-s1, d0	• EI 20 (o↔i) / EW 20 (o↔i) - 4m	• EI 20 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 4m
	120	B-s1, d0	• EI 20 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 4m	• EI 30 (o↔i) - 4m • EW 60 (o↔i) - 3m
	150	B-s1, d0	• EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 6m	; EW 45 (o↔i) ³ - 4m • EI 30 (o↔i) - 7.5m
	170	B-s1, d0	• EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 6m	; EW 45 (o↔i) ³ - 4m • EI 30 (o↔i) - 7.5m
	200	B-s1, d0	• EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 6m	; EW 45 (o↔i) ³ - 4m • EI 30 (o↔i) - 7.5m

¹ Vt üksikasjad asjakohastes klassifitseerimisaruannetes ja/või tehnilistes dokumentides, mis on saadaval nõudmisel.

³ Standardis EN 13501-2 ei ole selle rakenduse jaoks klassi määratletud, kuid toode vastab selle kriteeriumidele.

Mõõtmed

Pikkus

Kohandatud pikkused (pikemad paneelid) [mm]	550-2899
Standardpikkused [mm]	2900-15000
Kohandatud pikkused (lühemad paneelid)	

Mittestandardsete pikkuste puhul võivad kehtida lisakulud ja transpordipiirangud.

Laius

Standardne mooduli laius on 1,150 mm.

Lubatud mõõtmete kõrvalekalded

Toote vastupidavust on mõõdetud vastavalt standardile EN 14509:2013.

Paneeli pikkus	L≤3m, -	5 mm
Paneeli pikkus	L≤3m, +	5 mm
Paneeli pikkus	L>3m, -	10 mm
Paneeli pikkus	L>3m, +	10 mm
Katvuse laius	-	2 mm
Katvuse laius	+	2 mm
Paneeli paksus	-	2 mm
Paneeli paksus	+	2 mm
Paneeli paksus	D>100mm, -	2 %
Paneeli paksus	D>100mm, +	2 %
Paneeli lõikamise perpendikulaarsus		0.006 x w
Paneelide perpendikulaarsus mõõda pikkust		1mm/m, maksimum 5 mm/m

Materjalid

Isolatsioonisüdamik

Polüisotsüanuraadist (IPN) isolatsioonisüdamik, mille soojusjuhtivus (λ) on 0.022 W/m·K vastavalt standardile EN 14509:2013.

Välisvooderdus

Eelvärvitud rullis teraslehe standardpaksused on 0.50 mm. Soovi korral on saadaval ka muud teraslehe paksused. Saadaolevad teraskatted: Spectrum®, PVDF, PES25.

Sisevooderdus

Eelvärvitud rullis teraslehe standardpaksused on 0.50 mm. Soovi korral on saadaval ka muud teraslehe paksused. Saadaolevad teraskatted: PEI15, PES25, Foodsafe.

Tihendid

Tehases paigaldatud külgs-paneeli lukustustihendid. Kõikidel küljelukkudel on tehases paigaldatud kondensatsioonivastane tihend, mis tihendab paneelide vahelist ühendust.

Profileerimine

Saadaolevad profiilid leiab käesoleva dokumendi lõpupoole olevas täiendavas ülevaates.

Värvused

Saadaoleva värvivaliku leiab brošüürist "Värvijuhend".

Mehaaniline tugevus

Koormus- ja ulatustabelite kohta vaadake brošüüri „Load Span Tables“ või võtke ühendust Kingspani tehnilise toega.

Keskkonnamõju

Lipsko rajatised toodavad kohapeal taastuenergiat, mis aitab kaasa energia jaotamisele kohapeal. Kingspani isoleeritud paneelid hangivad terast, mis on valmistatud 15–25% taaskasutatud sisaldusest. Kingspani isoleeritud paneelid toetavad otseselt BREEAM® ja LEED® krediite.

Tootmisstandardid

Kingspani isolatsioonipaneelid vastavad Euroopa standardile EN 14509:2013 lasekandvad kahekihilised metallkatttega isolatsioonipaneelid.

Kvaliteet

Kingspani isolatsioonipaneelid on valmistatud kaasaegsete tootmisstandarditega kõrgeima kvaliteediga materjalidest ning need vastavad rangetele kvaliteedikontrolli standarditele, nagu ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemide standard, mis tagab toodetele pikaajalise töökindluse ja kasutusea.

Paneelid toodetakse ka energiatehnikasüsteemi sertifikaadi EN ISO 50001:2018, keskkonnanähtimissüsteemi sertifikaadi EN ISO 14001:2015 ning töötavishoiu ja tööohutuse sertifikaadi EN ISO 45001:2018 alusel.

KS TL-seinapaneel omab CE-märgist vastavalt standardile EN 14509:2013.

Pakendamine

Pakkimine - maanteetransport

KS TL-seinapaneel on ladustatud ilmastikukindel külj väljapoole. Kaubaaluse ülalpool, alumine pool, küljed ja puitpakendiga ning kogu kaubaalus on mähitud kaitsekilesse.

Paneelide arv pakendis sõltub paneeli paksusest ja pikkusest. Erakordselt pikkade paneelide puhul vähendatakse koguseid.

Südamiku paksus [mm]	100	120	150	170	200
Paneelide arv	11/12	9/10	7/8	6/7	5/6

Kohaletoimetamine

Kõik tarned toimuvad ehitusprojekti asukohta maanteetranspordiga, kui pole märgitud teisiti. Mahalaadimine on kliendi kohustus.

Meritsi kättetoimetamine

Merevedude jaoks mõeldud täispuidust pakkekastid on saadaval lisatasu eest. Alternatiivina võib kasutada terasmahuteid. Laadimisel kehtivad eritasud.

Ladustamine ja kokkupanek

Kohapeal ladustamise ja paigaldusjuhiste saamiseks vaadake vastavat brošüüri või võtke ühendust Kingspani tehnilise toega.

Garantii

Kingspani garantiid hinnatakse iga projekti puhul

individuaalselt, olenevalt eelkõige keskkonna agressiivsusest ja valitud pinnatöötlusviisist.

Profileerimine

Profileerimine	Väljaspool	Sisepool
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		
D - Deep		

Kontaktandmed

Kingspan Eesti
Tallin, Estonia
+371 28 393 333
info@kingspan.ee



Värskeima tooteteabe saamiseks vaadake alati selle andmelehe uusimat versiooni, skannides QR-koodi või klõpsates sellel [lingil](#).

Sellel andmelehel esitatud teave on avaldamiskuupäeva seisuga täpne ja väljendab meie pühendumust kvaliteedile ja läbipaistvusele. Kingspan Insulated Panels jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ilma ette teatamata, näiteks edusammude või täiustuste lisandumisel.

Selles andmelehes selgelt käsitlemata rakenduste puhul on tungivalt soovitatav konsulteerida meie tehnilise toega, et tagada toote vastavus erinõuetele. Klient vastutab toote sobivuse kontrollimise eest nende konkreetsetele vajadustele ja vastavuse tagamiseks kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele.

Jätame endale õiguse uuendada seda andmelehte ja muid teabematerjale omal äranägemisel ja ette teatamata.

Värskeima teabe saamiseks külastage: www.kingspan.ee

