

AST® L Delign Arkitektonisk Vægpanel

Produktdatablad





Produkt Oversigt

Delign er et panelsystem, der kan bruges til at usynliggøre de lodrette samlinger, der typisk findes på bygninger med sandwichpaneler. Systemet består af glatte isolerede paneler, skruer, pakninger og inddækninger. Panelskrueerne skjules under inddækningerne, og de lodrette samlinger falder meget bedre i med resten af facaden. En af de vigtigste fordele ved Delign-konceptet er det flotte udseende.



Pannel Tværsnit



Tekniske Parametre

Modulbredde / Dækningsbredde [mm]	Nominel tykkelse [mm]	Masse udv/indv [kg/m ²]	Termisk transmittans (U-værdi) iflg. EN 14509:2013 [W/m ² K]	Luftbåren lydisolering (C; Ctr) [dB]	Lydabsorbering	GWP for moduler A1-A3 [kg CO2-eq./m ²]	GWP for moduler A-C [kg CO2-eq./m ²]
1,200 / 1,196	100	16.71	0.37	28 (-2; -4) dB	NPD	32.3	30.0
	120	18.11	0.30	28 (-2; -4) dB	NPD	29	30.7
	150	20.21	0.24	28 (-2; -4) dB	NPD	31.4	31.6
	175	21.96	0.21	28 (-2; -4) dB	NPD	32.3	32.3
	200	23.71	0.18	28 (-2; -4) dB	NPD	32.3	33.2
	240	26.51	0.15	27 (-2; -4) dB	NPD	31.4	34.2
	300	30.71	0.12	26 (-2; -4) dB	NPD	32.3	36.1

Tekniske data gælder for stålplader med en tykkelse på 0.60 / 0.50 mm udvendig / indvendig.

Brandegenskaber

AST® L Delign Architectural Wall Panel er blevet testet og godkendt til at overholde EN 14509:2013.

Tekniske produktspecifikationer vedrørende brandklassificering kan fås hos Paroc Panel System Technical Support.

Modulbredde / Dækningsbredde [mm]	Nominal tykkelse [mm]	Reaktion på brand	Brandmodstand - Ydervæg - Vandret	Brandmodstand - Ydervæg - Lodret
1,200 / 1,196	100	A2-s1, d0	NPD	NPD
	120	A2-s1, d0	NPD	NPD
	150	A2-s1, d0	• EI 30 (i→o) ¹ - 6m	NPD
	175	A2-s1, d0	• EI 30 (i→o) ¹ - 6m	NPD
	200	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m	NPD
	240	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m	NPD
	300	A2-s1, d0	• EI 120 (o↔i) ¹ - 7.5m	NPD

¹ Se detaljer i de relevante klassificeringsrapporter og/eller i den tekniske dokumentation, der kan rekvireres.

³ Klassen er ikke defineret i standarden EN 13501-2 for denne anvendelse, men produktet opfylder kriterierne.

Dimensioner

Længde

Ekstra omkostninger og transportrestriktioner kan forekomme for ikke-standardlængder.

Bredde

Modulbredden er 1,200 mm og dækbredden 1,196 mm

Produkt tolerance

Produkttolerancer er målt i henhold til standarden EN 14509:2013.

Tolerance på længden	L≤3m, -	5 mm
Tolerance på længden	L≤3m, +	5 mm
Tolerance på længden	L>3m, -	10 mm
Tolerance på længden	L>3m, +	10 mm
Tolerance på dækningsbredden	-	2 mm
Tolerance på dækningsbredden	+	2 mm
Tolerance på tykkelsen	-	2 mm
Tolerance på tykkelsen	+	2 mm
Tolerance på tykkelsen	D>100mm, -	2 %
Tolerance på tykkelsen	D>100mm, +	2 %
Afvigelse fra firkantethed		0.006 x w
Afvigelse fra rethed (på længde)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Materialer

Isoleringskerne

Paroc stenuldsisoleringskerne med en varmeledningsevne (λ) på 0.038 W/m·K i henhold til EN 14509:2013.

Udvendig

Standardtykkelserne på de coilbelagte stålplader er 0,6 mm og 0,7 mm.

Standard belægning: Spectrum®, PVDF.

Indvendig

Standardtykkelserne på de coilcoatede stålplader er 0,5 mm og 0,6 mm.

På forespørgsel fås også andre stålpladetykkelser.

Standardbelægning: Polyester SP25, Foodsafe, stainless steel 304/316L.

Forseglinger

Fabriksmonterede tætninger til sidesamlinger. Alle sidesamlinger har en fabriksmonteret tætning monteret i rillen for automatisk at forsegle samlingen mellem panelerne.

Paneler beregnet til ydervægge leveres normalt med en på produktionslinjen installeret fugemasse i indvendige og udvendige riller.

Paneler til høje eller lodrette facader skal altid forsynes med fugemasse i begge riller i samlingen.

Profil

For tilgængelige profiler, se den supplerende oversigt, der er tilgængelig længere nede.

Faver

For tilgængelige farver henvises til brochuren "Farveindikationer".

Mekanisk resistance

For belastnings-/spændvidde-tabeller henvises til brochuren "Technical Guide" eller kontakt Paroc Panel System Technical Support.

Miljømæssige egenskaber

Paroc Panel Systems' faciliteter i Parainen genererer vedvarende energi på stedet, hvilket bidrager til stedets energimix.

Paroc Panel Systems indkøber stål, der er fremstillet af 15-25 % genanvendt indhold.

Paroc Panel Systems bidrager direkte til BREEAM®- og LEED®-kreditter.

Produktions standard

Paroc Panel System overholder den europæiske standard EN 14509:2013 Selvbærende, dobbeltskinnende isoleringspaneler med metalbeklædning.

Kvalitet

Paroc Panel System-produkterne er fremstillet af materialer af højeste kvalitet ved hjælp af topmoderne produktionsudstyr efter strenge kvalitetskontrolstandarde, der overholder ISO 9001:2015-standarden for kvalitetsstyringssystemer.

Panelerne fremstilles også i henhold til miljøstyringssystemcertificering EN ISO 14001:2015, energistyringssystemcertificering EN ISO 50001:2018, arbejdsmiljøcertificering EN ISO 45001:2018 og overensstemmelsescertificering ISO 37301:2021.

Pakning

Standard pakning - Vejtransport

AST® L Delign vægpanelsystem stables fra vejrside til indvendig side.

Top, bund, sider og ender er beskyttet med skum, er pakket ind i beskyttelsesfilm.

Antallet af paneler i en pakke afhænger af paneltykkelse og -længde.

Mængden reduceres for usædvanligt lange paneler.

Nominal tykkelse [mm]	100	120	150	175	200	240	300
Antal paneler	12	10	8	7	6	5	4

Levering

Alle leverancer, medmindre andet er angivet, sker med vejtransport til et projektsted. Aflæsning er kundens ansvar.

Søfragt

Pakker i fuld træemballage er tilgængelige til projekter, der kræver levering med søfragt, mod ekstra omkostninger. Alternativt kan der anvendes stålcontainere. Der gælder særlige læssegebyrer.

Opbevaring og montering på byggepladsen

Opbevarings- og installationsinstruktioner kan fås hos Paroc Panel System Technical Support.

Garanti

Paroc Panel Systems garanti vurderes individuelt for hvert projekt, især afhængigt af miljøets aggressivitet og den valgte type overfladebehandling.

Profiling

Profiling	Udvendig	Indvendig
F - Smooth		
1 - Line 600		
5 - Line 200		
7 - Line 150		

Kontakt detaljer



Paroc
Panel
System

Paroc Panel System
Mercurvej 12A
9530 Støvring



[Klik her](#) for at få den nyeste version af dette dokument.

Oplysningerne i dette datablad er nøjagtige på udgivelsesdatoen og repræsenterer vores forpligtelse til kvalitet og gennemsigtighed. Paroc Panel System forbeholder sig dog retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel for at afspejle fremskridt eller forbedringer.

For anvendelser, der ikke udtrykkeligt er dækket af dette datablad, anbefales det kraftigt at konsultere vores tekniske rådgivere for at sikre, at produktet opfylder dine specifikke krav.

Brugere er ansvarlige for at verificere produktets egnethed til deres særlige behov og for at sikre overholdelse af alle gældende love og regler.

For de nyeste og mest omfattende produktdetaljer, se altid den seneste version af dette datablad ved at scanne QR-koden ovenfor.

Vi forbeholder os retten til at opdatere dette datablad og ethvert andet informationsmateriale efter vores skøn og uden varsel.

For den nyeste information, besøg venligst: www.parocpanels.com