

Tre er et naturprodukt. Enkelte treslag har – eik, for eksempel – har variabel struktur med et fargespill fra rolig til rustikt. Utvalget er stort - finn det som passer for deg.



Select

Jevne fargeoverganger og et rolig fargespill. Mindre kvist.



Natur

Et livlig fargespill med innslag av små og mellomstore kvist.



Rustikal

Et røft fargespill med innslag av større kvist og yteved/kjerneved.

Tillatt kvist:

- Sprukket kvist opptil 2 cm (diam.)
- Hele kvist opptil 3 cm (diam.)
- Sparklet kvist opptil 2 cm (diam.)
- Kvist og andre variasjoner opptil 5 mm fra enden
- Kattepoter

Yteved / tillatte fargevariasjoner:

- Yteved: maks. ¼ av bredden og opptil ½ av lengden
- Maksimalt 15% av totalbeløpet

Tillatt yteved og fargevariasjoner:

- Naturlige fargevariasjoner
- Lyse vannmerker, begrenset til 1 per bord

Tillatt struktur i treverket:

- Speil
- Kantskåret og flaskeskåret tekstur
- Markhull (maks. 5 / bord)

Tillatt kvist:

- Sprukket kvist opptil 6 cm (diam.)
- Hele kvist opptil 6 cm (diam.)
- Kvist fylt med sparkel (opptil 3 cm i diam.), maks. 3 pr. bord
- Kvist på enden
- Sammenhengende sprekke eller barklommer, maks. 15 cm lengde og maks. 5 mm i bredden (2 pr. bord)
- Smalere sprekker, max 3 cm lengde
- Solid marg
- Kattepoter

Yteved / tillatte fargevariasjoner:

- Yteved ikke tillatt
- Tillatt med måneringer

Tillatt yteved og fargevariasjoner:

- Større variasjoner i fargen
- Sporadiske lyse vannmerker
- Mørke ender

Tillatt struktur i treverket:

- Speil / margstråler
- Kantskåret og flaskeskåret tekstur
- Evt. markhull (maks. 5 pr. bord)

Tillatt kvist:

- Sprukket kvist opptil 10 cm (diam.)
- Hele kvist, ingen begrensning på i diam.
- Større kvist fylt med sparkel opptil 5 cm (diam.), maks. 5 pr. bord
- Kvist på enden
- Sammenhengende sprekker og barklommer maks. 30 cm i lengde og maks. 5 mm i bredden (2 pr. bord)
- Smalere sprekker, maks. 10 cm lengde
- Solid marg
- Kattepoter

Yteved / tillatte fargevariasjoner:

- Yteved maks. ¾ på bredden og opptil full lengde
- Tillatt med måneringer

Tillatt yteved og fargevariasjoner:

- Alle typer fargevariasjoner
- Sporadiske hvite vannmerker
- Mørke ender

Tillatt struktur i treverket:

- Speil / margstråler
- Kantskåret og flaskeskåret tekstur
- Markhull (maks. 5 pr. bord)

BOEN produkter blir klassifisert etter EN13489, fritt klasse (BOEN klasse). Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.

Tre er et naturprodukt. Hvert tre har sin egen struktur og individuelle fargekombinasjon. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tretyper etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tretyper vil bli noe mørkere. Miljø- og produktbilder i brosjyren er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike fra bildene. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.



BOEN