

## Pigmentkalk fein

### Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, ausgesprochen elegante Kalkglätte aus gelagertem Sumpfkalk mit Carrara-Marmor und Naturpigmenten.

Diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende matte bis glänzende Kalktechniken werden damit realisiert.

Das ökologische Spitzenprodukt besteht zu 98% aus natürlichen Rohstoffen.

kt.COLOR Pigmentkalke werden ausschliesslich über unsere *Meister der Farben* verarbeitet.

Entspricht **Minergie-ECO**

Schweizer Umweltetikette Kat. A

### Untergründe und Aufbau

Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gipskalkputz, Gipskalkglätte, Gipskartonplatten, Innenausbauplatten auf Kalk- oder Zementbasis.

### Aufbau matte Technik

1. Untergrund vorbereiten mit **M014 Quarzgrund**
2. Pigmentmischung am Vorabend mit einer kleinen Menge Wasser einsumpfen.
3. In die Kalkspachtelmasse mit Rührer einrühren. Spachtel mit Auftragsstärke 1-3 mm mit der Traufel vollflächig, dünnstichtig aufziehen und sauber glätten. Verbrauch 300 bis 600 g/m<sup>2</sup>
4. Nach Antrocknung der Oberfläche kann weiter gespachtelt werden. **Pigmentkalk** so dünn wie möglich aufspachteln. Verbrauch ca. 300 g/m<sup>2</sup>

### Aufbau Kalkpresstechnik

5. Sobald die Fläche angezogen hat, **Pigmentkalk** so dünn wie möglich aufspachteln und verpressen. Verbrauch ca. 100 g/m<sup>2</sup>

Die Nachbehandlung mit Savon de Marseilles, Haga Pflanzenseife oder Wachs erhöht den Glanz und die Strapazierfähigkeit der Oberflächen.

## Technisches Merkblatt

### Inhaltsstoffe

Sumpfkalk, Wasser, Carrara-Marmor, Acrylharz (max. 1.5%), Naturpigmente

### Verarbeitung und Verbrauch

Generell müssen Untergründe tragfähig, frei von Verschmutzungen und Ausblühungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C verarbeiten (Umgebung und Untergrund).

Verbrauch	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> , Abweichungen je nach Technik und Untergrund möglich
Reinigung	mit Wasser

### Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/a Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/L. Enthält 0 g/l VOC.  
GefStoffV Enthält Calciumhydroxid.  
Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Xi/Reizend.  
Gefahrklasse Kein Gefahrengut.

### Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. R36 Reizt die Augen. S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24 Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S25 Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

### Entsorgung

Eingetrocknete Reste als Bauschutt entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.