

Satinée mit M056 Acryl 2K-Mattlack Technisches Merkblatt

Beschreibung

Für umweltschonende, besonders hochwertige Schlussbeschichtungen im Spritzverfahren auf Holz bzw. Holzwerkstoffen.

Die Ablackierung von kt.COLOR **Satinée** Farben mit kt.COLOR **M056 Acryl 2K-Mattlack** hat sich seit Jahren für Büromöbel, Küchenfronten und die Inneneinrichtung bewährt.

Die stumpfmatte Oberfläche ist belastbar und weist keine Farbtonverschiebung gegenüber ungeschützten **Satinée** Farben auf. Weitere günstige Eigenschaften von **M056 Acryl 2K-Mattlack** sind die gute Direkthaftung auf **Satinée**, ausgezeichnete Kratzbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit und schnelle Trocknung.

Entspricht **Minergie-ECO**
Schweizer **Umweltetikette Kat. C**

Untergründe Grundierung und Aufbau

Holz, Holzwerkstoffe, Möbelloberflächen, Innenausbauten

Grundieren mit Füllgrund oder **M010**

Acrylgrund

2 Kreuzgänge **Satinée**

Ablackieren mit einem Kreuzgang **M056 Acryl 2K-Mattlack**.

Inhaltsstoffe

Siehe technische Merkblätter **Satinée** bzw. **M056 Acryl 2K-Mattlack**. Frei von leichtflüssigen Lösemitteln.

Verarbeitung und Verbrauch

Zur Gewährleistung eines optimalen Lackierungsergebnisses sind folgende allgemeine Hinweise unbedingt zu beachten:

Alle Arbeitsschritte müssen mit sauberen und trockenen Geräten ausgeführt werden.

Zwischentrocknungszeiten sind einzuhalten.

Wie bei allen Lackierarbeiten müssen die Untergründe frei von Verunreinigungen, Korrosionsprodukten, Feuchtigkeit, Ölen, Fetten und dergleichen sein.

Verbrauch

ca. 100 - 125 g/m² pro Spritzgang, genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln

M056 Acryl 2K-Mattlack
100 g/m² inkl. Härter

Satinée

Verdünnung

M021 Propylenglykol-verzögerer 5-10%.

Auf Wunsch können die **Satinée** Farben spritzverdünnt bezogen werden.

M056 Acryl 2K-Mattlack

Mischverhältnis

100 Gew.-Teile **M056 Acryl 2K-Mattlack** zu 10 Gew.-Teile **Isocyanat Härter W**. Härter muss sorgfältig unter Rühren in den Lack eingearbeitet werden. Vor der Verarbeitung 10 Min. warten

Applikation

Spritztechnik Airmix

Satinée: 0.23 mm (0.009 Zoll) Düse

M056 Acryl 2K-Mattlack: 0.23-0.33 mm (0.009-0.013 Zoll) Düse, 100-200 bar Material-, 1-2 bar Luftdruck, weitere Angaben siehe Merkblatt **M056 Acryl 2K-Mattlack**

Trocknung

zwischen den **Satinée** Kreuzgängen eine Trockenzeit von ca. 1 Stunde einhalten, vor der Schutzlackierung eine Zwischentrocknungszeit von mind. 4 Stunden einhalten.

Reinigung

mit Seifenwasser

Inhaltsstoffe, Klassifikation, Kennzeichnung und Entsorgung

Angaben in den Technischen Merkblättern **M056 Acryl 2K-Mattlack** und **Satinée** beachten.