

Pigmentkalk gekörnt

Beschreibung

Ein Kalkputz-Feinspachtel mit bis zu 0.7 mm Körnung aus Weisskalkhydrat mit Carrara-Marmor und Naturpigmenten.

Diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende matte Kalktechniken für innen und aussen mit nach innen gerichtetem Korn können damit realisiert werden.

Das ökologische Spitzenprodukt besteht zu 98% aus natürlichen Rohstoffen.

kt.COLOR Pigmentkalke werden ausschliesslich über qualifizierte kt.COLOR *Meister der Farben* verarbeitet.

Entspricht **Minergie-ECO**
Schweizer **Umweltetikette Kat. A**

Untergründe und Aufbau

Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gipskalkputz, Gipskalkglätte, Gipskartonplatten, Innenausbauplatten auf Kalk- oder Zementbasis.

Aufbau **matte Technik**

1. Untergrund vorbereiten mit **M014 Quarzgrund**
2. Pigmentmischung am Vorabend mit einer kleinen Menge Wasser einsumpfen.
3. Pigmentmischung, Kalkpulver und 25% Wasser mit Rührer gründlich mischen.
4. Spachtel in Kornstärke mit der Traufel vollflächig, dünnsschichtig aufziehen und sauber glätten. Verbrauch ca. 1 kg/m²
5. Nach Antrocknung der Oberfläche kann weiter gespachtelt werden. Pigmentkalk so dünn wie möglich aufspachteln. Verbrauch ca. 500 /m²

Die Nachbehandlung mit Savon de Marseilles, Haga Pflanzenseife oder Wachs erhöht den Glanz und die Strapazierfähigkeit der Oberflächen.

Sicherheitshinweise

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Technisches Merkblatt

Inhaltsstoffe

Weisskalkhydrat, Wasser, Carrara-Marmor, Acrylharz (max. 1.5%), Naturpigmente

Verarbeitung und Verbrauch

Generell müssen Untergründe tragfähig, frei von Verschmutzungen und Ausblühungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C verarbeiten (Umgebung und Untergrund).

Verbrauch	ca. 1.5 kg/m ² , Abweichungen je nach Technik und Untergrund möglich
Reinigung	mit Wasser

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/a Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0 g/l VOC.

GefStoffV Enthält Calciumhydroxid.

Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung
Xi/Reizend.

Gefahrklasse Kein Gefahrzeug.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen.

Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
R36 Reizt die Augen.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S24 Berührung mit den Augen vermeiden.

S25 Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste als Bauschutt entsorgen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.