

Linum Ölfarbe Aussen

Beschreibung

Eine traditionelle Ölfarbe auf Basis Leinöl, Holzöl und Rizinusöl für Holzuntergründe wie Fensterläden und grundierte Metalle im Aussenbereich. Linum Anstriche zeichnen sich aus durch eine:

- hervorragende Diffusionsfähigkeit
- einfache Renovierung
- Zusammensetzung aus nachwachsenden Rohstoffen
- bessere Umweltverträglichkeit als Lacke aus künstlichen Harzen.

Für die Verarbeitung empfehlen wir Ihnen Fachbetriebe mit Erfahrung im Umgang mit Naturharzfarben.

Untergründe

Holzuntergründe, abgelaugte und angeschliffene Ölanstriche, grundierte Metalle.

Verarbeitung

Ölfarbe in dünnen Schichten mit einem guten Pinsel vertreiben, ansonsten Gefahr der Runzelbildung.

Nicht unter 10°C (Untergrund) oder über 60% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten

Grundierungen / Aufbau

Holzwerk und grundiertes Metall, ggf. abgelaugte und angeschliffene Altanstriche grundieren mit **Linum Ölgrund**

1. Anstrich mit **Linum Ölfarbe SG**
2. Anstrich mit **Linum Ölfarbe Aussen**

Sicherheitshinweise

- Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr bei Auftrags-tüchern und Putzlappen. Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren (Blechdose oder Glas).
- Während der Arbeit gut lüften und offenes Feuer fernhalten.
- Für Kinder unerschbar lagern.
- Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Technisches Merkblatt

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss glattgeschliffen, trocken und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Alte lose Farbschichten entfernen, gut haftende Altanstriche sorgfältig reinigen und anschleifen. Korrosionsgefährdete Metalle zuerst mit einer Rostschutzfarbe vorbehandeln

Vorlack

Linum Ölfarbe SG verdünnt mit **M100 Terpentinersatz** bis 15%

Decklack

Linum Ölfarbe Aussen unverdünnt

Verbrauch

ca. 125 g/m² pro Anstrich

Verdünnung

mit **M100 Terpentinersatz**

Trocknung

zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von 24 Stunden einzuhalten, bei hoher Luft-feuchtigkeit längere Trocknungszeiten einräumen. Vollständig durchgehärtet nach 2 Wochen sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz / Testbenzin

Reinigung

Materialkennndaten

Sp. Gewicht d 1.13 g/cm³

Festkörper 88%

Enthält Leinöl, Sojaöl, natürliche, mineralische und witterungsbeständige organische Pigmente, Sikkative auf Co-, Ba-, Zn-Salzbasis, aromatenfreie Lösemittel.

Enthält keine Bleisikkative.

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/d Lb. EU-Grenzwert: 2010 300 g/l. Dieses Produkt enthält <40 g/l VOC.

Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht ordnungsgemäss entleerte Gebinde sind Sonderabfall. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11.