

M018 Leimwasser

Einsatzbereich

Reversibler Voranstrich, Bindemittel und Lasurmedium auf Zellulosebasis für Leimfarben.

Schweizer Umweltetikette Klasse A

Entspricht **Minergie ECO**

Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR **Leimfarbe**

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 8°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Als Voranstrich	M018 Leimwasser mit Wasser im Verhältnis von 1:1 verdünnen
Als Lasurmedium	M018 Leimwasser Leimfarben in beliebigen Mengen beimischen
Als Bindemittel	1 Raumteil Pulverpigment mit 2 Raumteilen M018 Leimwasser im Mörser fein anreiben, Konsistenz ggf. mit Wasser einstellen
Applikation	streichen
Trocknung	überstreichbar nach mind. 12 Stunden
Reinigung	mit Wasser

Inhaltsstoffe

Methylhydroxycellulose 2%, Wasser 97.49%, Isothiazolinon-Konservierungsmittel <0.05%

Technisches Merkblatt

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/h Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0 g/l VOC.
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.