

# kt.LACK

Halbglänzende Lackfarbe für langlebige Flächen innen



**Zurückhaltende glänzende, wasserbasierende Lackfarbe für Türen, Möbel und Holztäfer.**

## Beschreibung

Der **kt.LACK** ist ein wasserverdünnbarer, schadstofffreier 1K-Farblack mit PU-Verstärkung für den Innenbereich.

Ideal für glatte Flächen, die dauerhaft geschützt und von zeitloser Schönheit sein sollen.

- Mittlerer Glanz
- Echte kt.COLOR Pigmente
- Guter Verlauf
- Gute Deckkraft
- Schleifbar
- Einfach zu reinigen
- Für Kinderspielzeuge geeignet
- Geruchsarm
- Nicht vergilbend
- Keine Forever-Chemie (PFAS)
- Keine Nanopartikel oder Mikroplastik
- Schweizer Umweltetikette Kat. B
- Entspricht **Minergie-ECO**.

## Hinweise

Die Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (wie Fett und Säure) kann mit einem Schlußanstrich mit den wasserbasierten Klarlacken **kt.COLOR M050 PUR Glanzlack**, **M054 PUR Seidenmattlack** oder **M056 Acryl 2K-Mattlack** erhöht werden.

## Untergrund

Geeignete Untergründe: Holz, Holzwerkstoffe, grundierte Metalle, tragfähige Altanstriche auf harten Untergründen.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl, Seife, Wachs, Trennmittel, abblätternder Farbe, Schimmel oder Leimfarben sein.

Glänzende Oberflächen sollten vor dem Anstrich abgestumpft werden.

Neue Putz-, Beton- und Maueruntergründe müssen vor dem Anstrich mind. 30 Tage abbinden, ausgehärtet sein und einen pH < 10 haben.

Entfernen Sie abblätternde Farbe und schleifen Sie diese Bereiche ab, um die Kanten mit der angrenzenden Farbe zu glätten. Füllen und grundieren Sie diese Flächen mit einem handelsüblichen, lösemittelhaltigen Spritzfüller.

## Aufbau

Holz, Holzwerkstoffe:

- Grundieren mit **M010 Acrylgrund**
- 2 Anstriche **kt.LACK**, ggf. Zwischenschliff

Korrosionsgeschütztes Metall:

- Mit entsprechendem Haftprimer grundieren (Verträglichkeit testen)
- 2 Anstriche **kt.LACK**, ggf. Zwischenschliff

Altanstriche auf Kunstharz- oder Ölbasis ablaugen oder schleifen und entfetten, dann:

- Grundieren mit **M010 Acrylgrund**
- 2 Anstriche **kt.LACK**, ggf. Zwischenschliff

Mit **kt.LACK** zu spritzende Flächen, wie MDF:

- Grundieren mit Füllgrund (Verträglichkeit testen)
- 2 Anstriche **kt.LACK**, ggf. Zwischenschliff

Beton, Mauerwerk, harte Putzuntergründe:

- Grundieren mit **M013 Tiefgrund**
- 2 Anstriche **kt.LACK**.

## Verarbeitung und Verbrauch

Verbrauch 100 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich, Abweichungen bei einzelnen Farben und Untergründen möglich.

Verarbeitung Bürsten, Rollen (mit Lackwalze, beidseitig gerundet) oder Spritzen (Airless).

Verdünnung Bürsten, Rollen: mit Wasser bis 10%.

# kt.LACK

	Spritzen (Airless) mit <b>M021 Propylenglykolverzögerer</b> bis 10% und Wasser bis 10%.	13501-1: B1-s2, d0 (schwerentflammbar)
Trocknung	Vor dem 1. Arbeitsgang und zwischen den Anstrichen eine Trockenzeit von mind. 4-6 Stunden einhalten, völlig belastbar nach ca. 5 Tagen.	MAL-Code Dänemark (1993): 00-1
Temperatur	Nicht unter 5 °C oder über 30 °C (Untergrundtemperatur) verarbeiten.	Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (geringe Wassergefährdung).
Reinigung	mit Seifenwasser.	

## Eigenschaften

Bindemittel	Polyurethan-Acryl Mischung
Pigmente	Natürliche und mineralische sowie hochbeständige organische Pigmente
Festkörper	49 %
Spez. Gewicht	1.4 g/ml
Pigmentanteil	49 % i.Tr.
VOC	< 66 g/kg (80 g/l)
pH	9
Diffusion	s <sub>d</sub> > 1.4 m, Klasse 3 (filmbildend).

## Klassifizierung nach EN 13300:2023-02

Nassabriebbest. Klasse 1 von 5

Glanzgrad bei 60° 20 - 30 (mittlerer Glanz)

Deckvermögen Klasse 2 von 4

Max. Korngröße S < 100 µm (fein).

## Kennzeichnung

Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] entfällt. Kein Gefahrgut.

Brandverhalten-Klassifizierung nach DIN 4102-1 | EN

## Disclaimer

Die Angaben in diesem Merkblatt können nur allgemeine Hinweise sein. Die Vielzahl von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die stets hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblatts sind hiermit ungültig.

kt.COLOR AG · Aathalstraße 74 · 8610 Uster · Schweiz · Tel +41 44 994 50 25 · [www.ktcolor.com](http://www.ktcolor.com) · Technisches Merkblatt

13501-1: B1-s2, d0 (schwerentflammbar)

MAL-Code Dänemark (1993): 00-1

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (geringe Wassergefährdung).

## Zusammensetzung 08KT001 Champagnerweiß

Wasser 50.5 %, Champagnerkreide 7 %, Marmor 5 %, Titandioxid 12 %, Harz 17 %, Propylenglykol 3.5 %, DPnB 3 %, Additive 2 %, Konservierungsmittel\* < 0.03 %

Sonderanfertigung ohne zugesetzte Konservierungsstoffe möglich.

\*5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1; 0.0085%), 1,2-Benzisothiazolin-3-one (0.021%)

## Sicherheitshinweise

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Entsorgung

EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.