

POSE EN LOSAGNE

1. COMPOSITION ET FABRICATION

Les ardoises sont des plaques planes en fibres-ciment doublement comprimé, composé de ciment Portland, de fibres organiques de haute qualité, d'additifs minéraux et d'eau.

Les ardoises sont grises dans la masse, leur face apparente et leurs chants sont recouverts d'un double coating coloré à base de résine acrylique en phase aqueuse. Le coating contient des produits anti-mousse. Le dos des ardoises est également coloré et, de plus, recouvert d'une couche résineuse incolore pour empêcher l'absorption d'eau.

ou






Les ardoises sont gris naturel dans la masse, leur face et leurs chants ne sont pas traités.



2. DIMENSIONS

Format (cm)	Dimensions de production [mm]
40/40/5	400/400/31
40/40/10	400/400/109
40/40 Standard	400/400/57

3. GAMME

Ardonit	Ardonit	Ardonit	Ardonit	Ardonit
40/40/5	40/40/5 ⁽¹⁾	40/40/5 ⁽¹⁾	-	-
40/40/10	-	-	-	-
40/40 Standard	40/40 Standard ⁽¹⁾	-	40/40 Standard ⁽¹⁾	40/40 Standard ⁽¹⁾
				
Noir bleuté	Brun Manganèse	Terracotta	Gris nuage	Gris naturel

⁽¹⁾ Sur commande

SVK se réserve le droit de supprimer ou d'ajouter des couleurs sans avertissement préalable. La déviation de couleur est mesurée selon CieLab. La tolérance autorisée est : $\Delta E^* \pm 1,00$.

SVK ARDOISES Fiche technique

5. PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSIQUES

Dimensions	Tolérances	
Longueur	200 – 600 mm	± 3 mm
Largeur	200 – 600 mm	± 3 mm
Épaisseur	4 mm	- 0,4 mm / + 1,0 mm
Équerrage	≤ 2 mm	

Caractéristiques mécaniques	Norm	
Moment de flexion		EN 492
$h \leq 350$ mm	30 Nm/m	
$350 < h \leq 450$ mm	40 Nm/m	
$450 < h \leq 600$ mm	45 Nm/m	
Module d'élasticité (humide)	ca. 16.000 N/mm ²	
Coefficient de dilatation thermique	$7,5 \times 10^{-6}$ m/mK	

Durabilité	Norm	
Imperméabilité à l'eau	Pas de gouttes d'eau	EN 492
Humide-sec cycles	$L \geq 0,75$	
Eau chaude	$L \geq 0,75$	
Gel-dégel cycles	$L \geq 0,75$	
Chaleur-pluie cycles	OK	

Réaction au feu	Norm	
Classe (ardoises peints)	A2-s1, d0	EN 13501-1
Résistance au feu externe	B _{roof}	EN 492

Caractéristiques physiques	Norm	
Masse volumique (sec au four)	$\rho \geq 1.700$ kg/m ³	
Masse (taux d'humidité équilibre: 12%)	8 kg/m ²	
Coefficient de conductivité thermique: λ	0,72 W/mK	
Absorption d'eau (ardoises peints)	< 4% (poids)	
Adhérence peinture	Classe 0	EN ISO 2409

6. QUALITÉ



7. PRINCIPE

Les ardoises en losange sont des ardoises carrées de format 40 x 40 cm, dont deux coins diagonalement opposés ont été découpés parallèlement. Le recouvrement est mesuré perpendiculairement au bord de l'ardoise. En réalité, le recouvrement réel est plus grand parce qu'il est déterminé par le sens d'écoulement de l'eau de pluie qui est perpendiculaire aux lattes.

Comme la pose en losange est un recouvrement simple, son domaine d'application est plus limité: cette pose ne se prête pas à la réalisation de formes de toitures complexes ou avec de pénétrations nombreuses.

La pose est admise pour les versants dont la projection horizontale est inférieure ou égale à 8 m.

La pose n'est pas admise en zone climatique III exposée.

8. RECOUVREMENT ET PENTE MINIMALE

Formats [cm]	Recouvrement [mm]	Pente minimale					
		Zone I situation protégée et normale		Zone I situation exposée Zone II situation protégée et normale		Zone II situation exposée Zone III situation protégée et normale	
40/40/5	50	270 %	70 °	270 %	70 °	270 %	70 °
40/40/10	100	50 %	27 °	60 %	31 °	80 %	39 °
40/40 Standard	84	90 %	42 °	120 %	50 °	140 %	54 °


9. FIXATION

40/40/10 2 clous + un crampon tempête


40/40/5 2 clous + un crampon tempête

40/40 Standard 2 clous + un crochet de 13 cm

Limitation d'emploi selon l'hauteur des bâtiments : voir le NF DTU 40.13



Pose du crampon-tempête dans le joint entre 2 ardoises



Pose de l'ardoise en losange au-dessus du crampon-tempête qui est plié vers le bas ; ne pas trop serrer de façon que les ardoises puissent encore bouger.



Clouage dans la latte et pose du crochet dans le joint entre 2 ardoises.




Pose de l'ardoise en losange dans le crochet.

Dans les 3 rangées les plus basses, on applique des ardoises découpées dans lesquelles des trous extra pour les clous doivent être prévus, dépendant comment les ardoises de pied ont été découpées.

Pour fixer suffisamment les ardoises aux bords de la toiture et sur les bardages, il peut être nécessaire, localement, de prévoir des lattes supplémentaires entre les lattes normales.

SVK ARDOISES Fiche technique

10. NOMBRE ET DIMENSIONS









Type d'ardoise [cm]	40/40/5	40/40/10	40/40 Standard
Nombre pièces/m ²	8,2	11,2	10,2
Poids kg/m ²	11,0	14,7	13,0
Entraxe des liteaux L [cm]	22,6	19,4	19,3*
Nombre des lattes m/m ²	4,4	5,2	5,2

Remarque : en tenant compte d'un joint de 4 mm.

*Largeur des liteaux = 50 mm.

11. DIMENSIONS DES ARDOISES DE PIED

Le dessin ci-dessus est la manière la plus courante pour commencer une toiture ou un bardage. Elle est finie avec des ardoises découpées comme ci-dessous :

	Première rangée d'ardoises [ardoises de pied]	Deuxième rangée d'ardoises
40/40/10		
40/40/5		
40/40 Standard		

Dimensions en cm, pour porte-à-faux de 5 cm.